



Comhairle an
Aontais Eorpaigh

An Bhruiséil, 21 Samhain 2023
(OR. en)

Comhad Idirinstitiúideach:
2023/0407(NLE)

15770/23
ADD 1

UD 268

TOGRA

Ó:	Ardrúnaí an Choimisiúin Eorpaigh, arna s(h)íniú ag Martine DEPREZ, Stiúrthóir
dáta a fuarthas:	21 Samhain 2023
chuig:	Thérèse BLANCHET, Ardrúnaí Chomhairle an Aontais Eorpaigh
Uimh. an doic. ón gCoim.:	COM(2023) 721 final
Ábhar:	IARSCRÍBHINN a ghabhann le Togra le haghaidh Rialachán ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) 2021/2283 lena n-ósclaítear bainistiú tharaif-chuótaí uathrialaitheacha an Aontais le haghaidh táirgí talmhaíochta agus tionsclaíocha áirithe agus lena bhforáiltear maidir leis an mbainistiú sin

Gheobhaidh na toscaireachtaí i gceangal leis seo doiciméad COM(2023) 721 final.

Faoi iamh: COM(2023) 721 final



AN COIMISIÚN
EORPACH

An Bhruiséal, 21.11.2023
COM(2023) 721 final

ANNEX

IARSCRÍBHINN

a ghabhann le

Togra le haghaidh Rialachán ón gComhairle

**lena leasaítear Rialachán (AE) 2021/2283 lena n-osclaítear bainistiú tharaif-chuótaí
uathrialaitheacha an Aontais le haghaidh táirgí talmhaíochta agus tionsclaíocha áirithe
agus lena bhforáiltear maidir leis an mbainistiú sin**

IARSCRÍBHINN

‘IARSCRÍBHINN

Uimhir ordaithe	Cód CN	TARIC	Tuairisc /// Cur síos	Tréimhse an chuóta	Méid an chuóta	Ráta dleachta an chuóta
09.2849	ex 0710 80 69	10	Beacáin den speiceas <i>Auricularia polytricha</i> (iad neamhchócaráilte nó cócaráilte trína ngalbhrúith nó trína mbhrúith), iad reoite, le haghaidh monarú béilí réamhullmhaithe (1)(2)	1.1.- 31.12	700 tona	0 %
09.2664	ex 2008 60 39	30	Silíní milse a bhfuil biotáille bhreise curtha leo, ina bhfuil cion siúcra nach mó ná 9 % de réir meáchain, nach bhfuil níos mó ná 19,9 mm ar trastomhas, ina bhfuil clocha, agus atá lena n-úsáid i dtáirgí seacláide (1)	1.1.- 31.12	1 000 t	10 %
09.2925	ex 2309 90 31 Cásanna práis ex 2309 90 31 Cásanna práis ex 2309 90 96 Cásanna práis ex 2309 90 96 Cásanna práis	41 49 41 49	Breiseán beathaithe, arb é atá ann ar bhonn meáchan tirim: — cion 68 % nó níos mó, ach nach mó ná 80 %, de shulfáit L-lisín, agus — cion nach mó ná 32 % de chomhpháirteanna eile amhail carbaihiodráití agus aimínaigéid eile	1.1.- 31.12	100 000 t	0 %
09.2913	ex 2401 10 35 Cásanna práis ex 2401 10 70 Cásanna práis ex 2401 10 95 Cásanna práis ex 2401 10 95 Cásanna práis ex 2401 10 95 Cásanna práis ex 2401 20 35 Cásanna práis ex 2401 20 70 Cásanna práis ex 2401 20 95 Cásanna práis ex 2401 20 95 Cásanna práis ex 2401 20 95 Cásanna práis	91 10 11 21 91 91 10 11 21 91	Tobac nádúrtha neamh-mhonaraithe, bíodh sé gearrtha de réir gnáthmhéid nó ná bíodh, ag a bhfuil luach custaim nach lú ná EUR 450 in aghaidh an 100 kg de ghlanmheáchan, atá lena úsáid mar cheanglóir nó mar chumhdach le haghaidh monarú táirgí atá faoi fho-cheannteideal 2402 10 00 (1)	1.1.- 31.12	3 000 t	0 %
09.2828	2712 20 90		Céir phairifín ina bhfuil níos lú ná 0,75 % ola de réir meáchain	1.1.- 31.12	180 000 t	0 %
09.2600	ex 2712 90 39 Cásanna práis	10	Céir ola (CAS RN 64742-61-6)	1.1.- 31.12	100 000 t	0 %
09.2578	ex 2811 19 80 Cásanna práis	50	Aigéad sulfaimideach (CAS RN 5329-14-6) ag a bhfuil ionacht 95 % nó níos mó, de réir meáchain, bíodh méid nach mó ná 5 % den oibreán frithstolptha dé-ocsaíd sileacain (CAS RN 112926-00-8) curtha leis nó ná bíodh	1.1.- 31.12	27 000 t	0 %
09.2928	ex 2811 22 00 Cásanna práis	40	Líonach silice i bhfoirm gráinníní ag a bhfuil ionacht dé-ocsaíde sileacain atá cothrom le 97 % nó níos mó ná sin de réir meáchain	1.1.- 31.12	1 700 t	0 %
09.2806	ex 2825 90 40 Cásanna práis	30	Trí-ocsaíd tungstain, lena n-áirítear ocsaíd ghorm tungstain (CAS RN 1314-35-8 nó CAS RN 39318-18-8)	1.1.- 31.12	12 000 t	0 %
09.2819	ex 2833 25 00 Cásanna práis	30	Sulfáit hiodrocsaíde chopair (Cu4(OH)6(SO4)), hiodráit (CAS RN 12527-76-3) ag a bhfuil ionacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	1.1.- 31.12	240 000 kg	0 %

09.2872	ex 2833 29 80 Cásanna práis	40	Sulfáit chaeisiam (CAS RN 10294-54-9) i bhfoirm sholadach nó ina tuaslagán uiscí ina bhfuil 48 % nó níos mó ach méid nach mó ná 52 % sulfáit chaeisiam	1.1.- 31.12	400 tona	0 %
09.2567	ex 2903 22 00 Cásanna práis	10	Trichlóireitilín (CAS RN 79-01-6) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	1.1.- 31.12	11 885 000 kg	0 %
09.2837	ex 2903 79 30 Cásanna práis	20	Brómaclóraimeatán (CAS RN 74-97-5)	1.1.- 31.12	600 tona	0 %
09.2933	ex 2903 99 80 Cásanna práis	30	1,3-Déchlóraibeinséin (CAS RN 541-73-1)	1.1.- 31.12	2 600 tona	0 %
09.2700	ex 2905 12 00 Cásanna práis	10	Própán-1-ól (alcól próipile) (CAS RN 71-23-8)	1.1.- 31.12	15 000 t	0 %
09.2830	ex 2906 19 00 Cásanna práis	40	Cioglapróipilmeatanól (CAS RN 2516-33-8)	1.1.- 31.12	20 tona	0 %
09.2851	ex 2907 12 00 Cásanna práis	10	O-créasól (CAS RN 95-48-7) ag a bhfuil íonacht nach lú ná 98,5 % de réir meáchain	1.1.- 31.12	20 000 t	0 %
09.2704	ex 2909 49 80 Cásanna práis	20	2,2,2',2'-Teitricis(hiodrocsaimeitiol)-3,3'-ocsaidhéphrópán-1-ól (CAS RN 126-58-9)	1.1.- 31.12	500 tona	0 %
09.2565	ex 2914 19 90 Cásanna práis	70	Aicéitiolaicéatónáit chailciam (CAS RN 19372-44-2) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	1.1.- 31.12	400 tona	0 %
09.2852	ex 2914 29 00 Cásanna práis	60	Cioglapróipilmeitilcéatón (CAS RN 765-43-5)	1.1.- 31.12	300 tona	0 %
09.2638	ex 2915 21 00 Cásanna práis	10	Aigéad aicéiteach (CAS RN 64-19-7) ag a bhfuil íonacht atá cothrom le 99 % nó níos mó ná sin de réir meáchain	1.1.- 31.12	1 000 000 tona	0 %
09.2679	2915 32 00		Aicéatáit vinile (CAS RN 108-05-4)	1.1.- 31.12	450 000 t	0 %
09.2728	ex 2915 90 70 Cásanna práis	85	Trífluaraicéatáit eitile (CAS RN 383-63-1)	1.1.- 31.12	400 tona	0 %
09.2665	ex 2916 19 95 Cásanna práis	30	(E,E)-heicsi-2,4-dé-eanáit photaisiam (CAS RN 24634-61-5)	1.1.- 31.12	8 250 tona	0 %
09.2684	ex 2916 39 90 Cásanna práis	28	Clóiríd 2,5-démheitilfeiniolaicéitile (CAS RN 55312-97-5)	1.1.- 31.12	700 tona	0 %
09.2599	ex 2917 11 00 Cásanna práis	40	Ocsaláit dé-eitile (CAS RN 95-92-1)	1.1.- 31.12	500 tona	0 %
09.2769	ex 2917 13 90 Cásanna práis	10	Seabacáit dé-mheitile (CAS RN 106-79-6)	1.1.- 31.12	1 000 t	0 %
09.2634	ex 2917 19 80 Cásanna práis	40	Aigéad dóideacáindé-óch (CAS RN 693-23-2) ar mó ná 98,5 % a íonacht de réir meáchain	1.1.- 31.12	8 000 t	0 %
09.2808	ex 2918 22 00 Cásanna práis	10	Aigéad O-aicéitiolsalaicileach (CAS RN 50-78-2)	1.1.- 31.12	120 tona	0 %

09.2646	ex 2918 29 00 Cásanna práis	75	3-(3,5-déthreasbhúitil-4-hiodrocsaifeiniol)próipianáit ochtaideicile (CAS RN 2082-79-3) le: — ar mó ná 99 % de réir meáchain an ráta ar dá réir a théann sí trí chriathar arb é 500 µm leithead a mhogaill, agus — a bhfuil a leáphointe cothrom le 49 °C nó níos mó ná sin, ach gan bheith níos mó ná 54 °C, atá lena húsáid i monarú cobhsaitheoirí aon phaca ar meascáin púdar (púdair nó gráinníní) is bonn dóibh le haghaidh próiseáil PVC ⁽¹⁾	1.1.- 31.12	380 tona	0 %
09.2647	ex 2918 29 00 Cásanna práis	80	Teitricis(3-(3,5-déthreasbhúitil-4-hiodrocsaifeiniol)próipianáit) peinteiritríotóil (CAS RN 6683-19-8): — ar mó ná 75 % de réir meáchain an ráta ar dá réir a théann sí trí chriathar arb é 250 µm leithead a mhogaill, agus ar mó ná 99 % de réir meáchain an ráta ar dá réir a théann sí trí chriathar arb é 500 µm leithead a mhogaill, agus — a bhfuil a leáphointe cothrom le 110 °C nó níos mó ná sin, ach gan bheith níos mó ná 125 °C, atá lena húsáid i monarú cobhsaitheoirí aon phaca ar meascáin púdar (púdair nó gráinníní) is bonn dóibh le haghaidh próiseáil PVC ⁽¹⁾	1.1.- 31.12	140 tona	0 %
09.2975	ex 2918 30 00 Cásanna práis	10	Dé-ainhidríd bheinseafeanóin-3,3',4,4'-teitrecarbocsaileach (CAS RN 2421-28-5)	1.1.- 31.12	1 000 t	0 %
09.2598	ex 2921 19 99 Cásanna práis	75	Ochtaideiciolaimín (CAS RN 124-30-1)	1.1.- 31.12	400 tona	0 %
09.2649	ex 2921 29 00 Cásanna práis	60	Bis(2-démheitiolaimineitil)(meitiol)aimín (CAS RN 3030-47-5)	1.1.- 31.12	1 700 t	0 %
09.2682	ex 2921 41 00 Cásanna práis	10	Anailín (CAS RN 62-53-3) ag a bhfuil íonacht atá cothrom le 99 % nó níos mó ná sin de réir meáchain	1.1.- 31.12	150 000 t	0 %
09.2617	ex 2921 42 00 Cásanna práis	89	4-Fluarai-N-(1-meitileitil)beinséanamín (CAS RN 70441-63-3)	1.1.- 31.12	500 tona	0 %
09.2602	ex 2921 51 19 Cásanna práis	10	O-feiniléindé-aimín (CAS RN 95-54-5)	1.1.- 31.12	1 800 t	0 %
09.2921	ex 2922 19 00 Cásanna práis	22	Aicrioláit 2-(démheitiolaimínea)eitile (CAS RN 2439-35-2) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	1.1.- 31.12	14 000 t	0 %
09.2563	ex 2922 41 00 Cásanna práis	20	Hidreacloiríd L-lisín (CAS RN 657-27-2) nó tuaslagán uiscí L-lisín (CAS RN 56-87-1), ina bhfuil cion L-lisín 50 % nó níos mó de réir meáchain	1.1.- 31.12	300 000 t	0 %
09.2575	ex 2923 90 00 Cásanna práis	87	Clóiríd 3-clóra-2-hiodrocsapróipil)trímheitiolamóiniam (CAS RN 3327-22-8), i bhfoirm tuaslagáin uiscí ina bhfuil cion 65 % nó níos mó ach nach mó ná 71 % de chlóiríd 3-clóra-2-hiodrocsapróipil)trímheitiolamóiniam de réir meáchain	1.1.- 31.12	9 500 t	0 %
09.2922	ex 2923 90 00 Cásanna práis	88	Tuaslagán uiscí ina bhfuil, de réir meáchain, cion 78 % nó níos mó ach nach mó ná 82 % de chlóiríd [2-(aicriolóiloca)eitile]trímheitiolamóiniam (CAS RN 44992-01-0)	1.1.- 31.12	10 000 t	0 %
09.2854	ex 2924 19 00 Cásanna práis	85	Búitíolcarbamáit 3-iadapróp-2-in-1-ile (CAS RN 55406-53-6)	1.1.- 31.12	450 tona	0 %
09.2874	ex 2924 29 70 Cásanna práis	87	Paraicéiteamól (INN) (CAS RN 103-90-2)	1.1.- 31.12	20 000 t	0 %
09.2742	ex 2926 10 00 Cásanna práis	10	Aicrilínitríl (CAS RN 107-13-1), lena húsáid i monarú earraí atá faoi Chaibidil 55 agus faoi cheannteideal 6815 ⁽¹⁾	1.1.- 31.12	30 000 t	0 %
09.2583	ex 2926 10 00 Cásanna práis	30	Aicrilínitríl (CAS RN 107-13-1), a bhfuiltear lena húsáid i monarú earraí atá faoi cheannteidil 2921, 2924, 3903, 3906, 3908, 3911 agus 4002 ⁽¹⁾	1.1.- 31.12	20 000 t	0 %

09.2856	ex 2926 90 70 Cásanna práis	84	2-Nítri-4-(trífhluaraimeitil)beinsínítril (CAS RN 778-94-9)	1.1.- 31.12	900 tona	0 %
09.2685	ex 2929 90 00 Cásanna práis	30	Nítreaguainidín (CAS RN 556-88-7)	1.1.- 31.12	6 500 t	0 %
09.2597	ex 2930 90 98 Cásanna práis	94	Bis[3-(trí-eatocsaisiliol)próipil]déshuifid (CAS RN 56706-10-6)	1.1.- 31.12	6 000 t	0 %
09.2596	ex 2930 90 98 Cásanna práis	96	Aigéad beansóch 2-clórai-4-(meitiolsulfóinil)-3-((2,2,2-trífhluarífluareatocsaimeitile) (CAS RN 120100-77-8)	1.1.- 31.12	300 tona	0 %
09.2580	ex 2931 90 00 Cásanna práis	75	Heicsideiciltrimheatocsaíolán (CAS RN 16415-12-6) ar a laghad 95 % a íonacht de réir meáchain lena úsáid i monarú poileitiléine (1)	1.1.- 31.12	165 tona	0 %
09.2842	2932 12 00		2-Fúrraildéad (fúrfúrraildéad))	1.1.- 31.12	10 000 t	0 %
09.2696	ex 2932 20 90 Cásanna práis	25	Deacán-5-óilid (CAS RN 705-86-2)	1.1.- 31.12	6 000 kg	0 %
09.2697	ex 2932 20 90 Cásanna práis	30	Dóideacán-5-óilid (CAS RN 713-95-1)	1.1.- 31.12	6 000 kg	0 %
09.2812	ex 2932 20 90 Cásanna práis	77	Heacsán-6-óilid (CAS RN 502-44-3)	1.1.- 31.12	4 000 t	0 %
09.2858	2932 93 00		Pipearóinil (CAS RN 120-57-0)	1.1.- 31.12	220 tona	0 %
09.2839	ex 2933 39 99 Cásanna práis	09	2-(2-piridil) eatánól (CAS RN 103-74-2) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	1.1.- 31.12	700 tona	0 %
09.2860	ex 2933 69 80 Cásanna práis	30	1,3,5-Tris[3-(démheitiolaimínea)próipil]heacsaihídrí-1,3,5-trí-aisín (CAS RN 15875-13-5)	1.1.- 31.12	600 tona	0 %
09.2566	ex 2933 99 80 Cásanna práis	05	1,4,7,10-Teatrasaiciogladóideacán (CAS RN 294-90-6) ag a bhfuil íonacht 96 % nó níos mó de réir meáchain	1.1.- 31.12	60 tona	0 %
09.2658	ex 2933 99 80 Cásanna práis	73	5-(Aicéataicéitiolaimíni)beinsimíodasólón (CAS RN 26576-46-5)	1.1.- 31.12	400 tona	0 %
09.2593	ex 2934 99 90 Cásanna práis	67	Aigéad 5-clóraitiaifín-2-carbocsaileach (CAS RN 24065-33-6)	1.1.- 31.12	45 000 kg	0 %
09.2675	ex 2935 90 90	79	Clóiríd 4-[[[(2-meatocsaibansóil)aimínea]sulfóinil]beansóile (CAS RN 816431-72-8)	1.1.- 31.12	1 000 t	0 %
09.2945	ex 2940 00 00	20	D-Xiolós (CAS RN 58-86-6)	1.1.- 31.12	400 tona	0 %
09.2686	ex 3204 11 00 Cásanna práis	75	Dathán C.I. Disperse Yellow 54 (CAS RN 7576-65-0) agus ullmhóidí atá bunaithe air sin ina bhfuil cion 99 % nó níos mó den dathán C.I. Disperse Yellow 54 de réir meáchain	1.1.- 31.12	250 tona	0 %
09.2676	ex 3204 17 00 Cásanna práis	14	Ullmhóidí atá bunaithe ar an Dathán C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023- 61-2) ina bhfuil cion 60 % nó níos mó ach nach mó ná 85 % den dathán sin de réir meáchain	1.1.- 31.12	50 tona	0 %
09.2698	ex 3204 17 00 Cásanna práis	30	Dathán C.I. Pigment Red 4 (CAS RN 2814-77-9) agus ullmhóidí atá bunaithe air sin ag a bhfuil cion 60 % nó níos mó den dathán C.I. Pigment Red 4 de réir meáchain	1.1.- 31.12	150 tona	0 %
09.2659	ex 3802 90 00 Cásanna práis	19	Cré ionfúsórach arna cailcíníú le flosc sóide	1.1.- 31.12	35 000 t	0 %

09.2908	ex 3804 00 00	10	Ligneasulfáit sóidiam (CAS RN 8061-51-6)	1.1.- 31.12	40 000 t	0 %
09.2889	3805 10 90		Tuirpintín sulfáite	1.1.- 31.12	25 000 t	0 %
09.2935	ex 3806 10 00 Cásanna práis	10	Aigéid róisín agus roisín ó olaroisíní úra	1.1.- 31.12	280 000 t	0 %
09.2832	ex 3808 92 90 Cásanna práis	40	Ullmhóid ina bhfuil cion since piritióisín (CAS RN 13463-41-7) ina heasrán uisce atá cothrom le 38 % nó níos mó ná sin ach gan bheith níos mó ná 50 % de réir meáchain	1.1.- 31.12	500 tona	0 %
09.2923	ex 3808 94 20 Cásanna práis	40	Tuaslagán uisce ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 10,0 % nó níos mó ach nach mó ná 11,3 % de 5-clóra-2-meitil-2H- isítiasóilín-3-ón, — cion 3,0 % nó níos mó ach nach mó ná 4,1 % de 2-meitil-2H- isítiasóilín-3-ón, — tiúchán comhcheangailte isítiasólón (CAS RN 55965-84-9) 13,0 % nó níos mó ach nach mó ná 15,4 %, — cion 18 % nó níos mó, ach nach mó ná 22 %, de níotráití, arna ríomh mar níotráit sóidiam, agus — cion 5 % nó níos mó, ach nach mó ná 8 %, de chlóirídí, arna ríomh mar chlóiríd sóidiam	1.1.- 31.12	3 000 t	0 %
09.2926	ex 3811 21 00 Cásanna práis	31	Breiseán arb é atá ann go bunúsach: — Aigéad déthiafosfaraidétióáite, eistir mheasctha O,O-bis (iseabúitil agus peintil), salainn since (CAS RN 68457-79-4), — cion 8 % nó níos mó ach nach mó ná 15 % d'ola mhianrach, de réir meáchain, a úsáidtear i monarú cumasc de bhreiseáin le haghaidh olaí bealaithe (1)	1.1.- 31.12	700 tona	0 %
09.2876	ex 3811 29 00 Cásanna práis	57	Breiseáin arb é atá iontu táirgí imoibriúcháin défheiniolaimín agus nóinéiní brainseacha ina bhfuil, de réir meáchain: — 20 % nó níos mó ach méid nach mó ná 50 % 4- monanaoinildéfheiniolaimín, — 50 % nó níos mó ach méid nach mó ná 80 % 4,4'- dénaoinildéfheiniolaimín, agus — céatadán iomlán 2,4-dénaoinildéfheiniolaimín agus 2,4'- dénaoinildéfheiniolaimín nach mó ná 15 % de réir meáchain, a úsáidtear le haghaidh monarú olaí bealaithe (1)	1.1.- 31.12	900 tona	0 %
09.2927	ex 3811 29 00 Cásanna práis	80	Breiseáin ina bhfuil: — cion is mó ná 70 % de 2,5-bis(treas-naoinildéthia)-[1,3,4]-tiadhé-asól (CAS RN 89347-09-1), de réir meáchain, agus — cion is mó ná 15 % de 5-(treas-naoinildéthia)- 1,3,4-tiadhé-asól-2(3H)- tión (CAS RN 97503-12-3), de réir meáchain, a bhfuiltear lena n-úsáid chun olaí bealaithe a mhonarú (1)	1.1.- 31.12	500 tona	0 %
09.2814	ex 3815 90 90	76	Catalaíoch arb é atá ann dé-ocsaíd tiotáiniam agus trí-ocsaíd tungstáin	1.1.- 31.12	3 000 t	0 %
09.2644	ex 3824 99 92 Cásanna práis	77	Ullmhóid ina bhfuil, de réir meáchain: — 55 % nó níos mó ach méid nach mó ná 78 % glútaráit démheitile (CAS RN 1119-40-0), — 10 % nó níos mó ach méid nach mó ná 30 % adapáit démheitile (CAS RN 627-93-0), — méid nach mó ná 35 % suctanáit démheitile (CAS RN 106-65-0)	1.1.- 31.12	10 000 t	0 %
09.2907	ex 3824 99 93 Cásanna práis	67	Meascán d'fhítistéaróil, i bhfoirm púdair, ina bhfuil, de réir meáchain: — 75 % stéaróil nó níos mó ná sin, — méid nach mó ná 25 % stanóil, atá lena húsáid i monarú stanóil/stéaróil nó eistear stanóil/stéaróil (1)	1.1.- 31.12	2 500 t	0 %

09.2568	ex 3824 99 96 Cásanna práis	91	Meascán, i bhfoirm millíní, ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 49 % nó níos mó ach nach mó ná 50 % de pholasuifidí bis[3-(trí-eatocsaísilil)próipil] (CAS RN 211519-85-6), agus — cion 50 % nó níos mó ach nach mó ná 51 % de dhubh carbóin (CAS RN 1333-86-4), a rachaidh cion 75 % nó níos mó de, de réir meáchain, trí chriathar ina bhfuil cróite 0,60 mm, ach nach mó ná 10 % an cion de a rachaidh trí chriathar ina bhfuil cróite 0,25 mm (arna chinneadh de réir mhodh ASTM D1511)	1.1.- 31.12	1 500 t	0 %
09.2820	ex 3827 90 00 Cásanna práis	10	Meascáin ina bhfuil, de réir meáchain: — 60 % nó níos mó ach méid nach mó ná 90 % 2-clórapróipéin (CAS RN 557-98-2), — 8 % nó níos mó ach méid nach mó ná 14 % (Z)-1-clórapróipéin (CAS RN 16136-84-8), — 5 % nó níos mó ach méid nach mó ná 23 % 2-clóraprópán (CAS RN 75-29-6), — méid nach mó ná 6 % 3-clórapróipéin (CAS RN 107-05-1), agus — méid nach mó ná 1 % clóiríd eitile (CAS RN 75-00-3)	1.1.- 31.12	6 000 t	0 %
09.2671	ex 3905 99 90 Cásanna práis	81	Bútaral polaivinile (CAS RN 63148-65-2): — ina bhfuil, de réir meáchain, 17,5 % nó níos mó ach méid nach mó ná 20 % grúpaí hidrocsaile, agus — ar mó ná 0,6 mm méid airmheánach na gcáithníní (D50) atá ann	1.1.- 31.12	12 500 t	0 %
09.2846	ex 3907 40 00 Cásanna práis	25	Cumasc polaiméireach de pholacarbonáit agus polai(meataicrioláit mheitile) ag a bhfuil cion polacarbonáite nach lú ná 98,5 % de réir meáchain, i bhfoirm millíní nó gráinníní, agus tarchuras solais nach lú ná 88,5 % arna thomhas le sampla tástála atá ar tiús 4 mm ag an tonnfhad $\lambda = 400$ nm (de réir ISO 13468-2)	1.1.- 31.12	2 000 t	0 %
09.2585	ex 3907 99 80 Cásanna práis	70	Comhpholaiméir de phola(teireataláit eitiléine) agus démheatánól cioglaheacsáin, ina bhfuil cion is mó ná 10 % de dhémheatánól cioglaheacsáin de réir meáchain	1.1.- 31.12	60 000 t	2 %
09.2855	ex 3910 00 00	10	Pola(meitilhidrisiolocsán) leachtach ag a bhfuil grúpaí trimheitilsilile teirminéalacha (CAS RN 63148-57-2) ag a bhfuil ionacht 99,9 % nó níos mó de réir meáchain	1.1.- 31.12	1 000 t	0 %
09.2931	ex 3911 90 11 Cásanna práis	10	Pola(ocsa-1,4-feiniléinsulfóinil-1,4-feiniléinocsa-1,4-feiniléiniseapróipiléin-1,4-feiniléin) (CAS RN 25135-51-7 agus CAS RN 25154-01-2), i gceann de na foirmeacha a luaitear i nóta 6(b) a ghabhann leis an gcaibidil seo ina bhfuil cion nach mó ná 20 % de bhreiseáin, de réir meáchain	1.1.- 31.12	6 300 t	0 %
09.2723	ex 3911 90 19 Cásanna práis	35	Pola(ocsa-1,4-feiniléinsulfóinil-1,4-feiniléanocsa-4,4'-défheiniléin) (CAS RN 25608-64-4 agus 25839-81-0) ina bhfuil cion nach mó ná 20 % de bhreiseáin, de réir meáchain	1.1.- 31.12	5 000 t	0 %
09.2816	ex 3912 11 00 Cásanna práis	20	Calóga aicéatáite ceallalóis	1.1.- 31.12	75 000 t	0 %
09.2561	ex 3912 39 85 Cásanna práis	60	Hiprimeallós (INN) (CAS RN 9004-65-3), a bhfuiltear lena úsáid chun forbhianna agus earraí cógaisíochta a mhonarú ⁽¹⁾	1.1.- 31.12	2 750 tona	0 %
09.2573	ex 3913 10 00 Cásanna práis	20	Ailgionáit sóidiam a úscadh as feamainn rua (CAS RN 9005-38-3), ag a bhfuil — caillteanas ar thriomú di nach mó ná 15 % de réir meáchain (4 uair an chloig ag 105 °C), — codán dothuaslachta in uisce nach mó ná 2 %, agus é sin arna thomhas de réir an mheáchain thirim	1.1.- 31.12	2 000 t	0 %
09.2641	ex 3913 90 00 Cásanna práis	87	Hialúrónáit sóidiam neamhsteiriúil: — nach mó ná 900 000 meánmheáchan a meáchain mhóilínigh (Mw), — nach mó ná 0,008 aonad Iontocsaine (EU)/mg an leibhéal iontocsainí atá inti, — nach mó ná 1 % de réir meáchain an cion eatánóil atá inti, — nach mó ná 0,5 % de réir meáchain an cion iseaprópánóil atá inti	1.1.- 31.12	300 kg	0 %

09.2661	ex 3920 51 00 Cásanna práis	50	Leatháin de pholaimeitilmeataicrioláit atá i gcomhréir leis na caighdeáin: — EN 4364 (MIL-P-5425E) agus DTD5592A, nó — EN 4365 (MIL-P-8184) agus DTD5592A	1.1.- 31.12	100 tona	0 %
09.2645	ex 3921 14 00 Cásanna práis	20	Bloc ceallach de cheallalós athghinte atá tuilthe le huisce ina bhfuil clóiríd mhaighnéisiam agus comhdhúile amóiniam cheathartha ar mhéid 100 cm (± 10 cm) x 100 cm (± 10 cm) x 40 cm (± 5 cm)	1.1.- 31.12	1 700 t	0 %
09.2572	ex 5205 26 00 Cásanna práis ex 5205 27 00 Cásanna práis	10 10	Abhras singil de chadas geal neamhchóirithe, — de shnáithíní cíortha, — arb é 36,5 mm nó níos mó meánfhad na snáithíní ann, — a táirgeadh trí phróiseas an tsníomhacháin fáinne le fuineadh, agus le comhbhrú neomatach, — ag a bhfuil láidreacht stróicthe 26,5 cN/tex nó níos mó (de réir ISO 2062:2009, ag luas 5,000 mm/nóiméad)	1.1.- 31.12	50 000 t	0 %
09.2848	ex 5505 10 10	10	Dramhail as snáithíní sintéiseacha (lena n-áirítear scothanna, dramhail as snáth, agus stoc gairnéadaithe) as nílón nó polaimídí eile (PA6 agus PA66)	1.1.- 31.12	10 000 t	0 %
09.2721	ex 5906 99 90 Cásanna práis	20	Fabraic theicstíle rubaraithe atá fite lannaithe agus na saintréithe seo a leanas ag baint léi: — tá trí shraith inti, — fabraic aicrileach atá i sraith sheachtrach amháin, — fabraic phoileistir atá sa tsraith sheachtrach eile, — rubar clórabúitile atá sa tsraith láir, — meáchan 452 g/m ² nó níos mó ach nach mó ná 569 g/m ² sa tsraith láir, — meáchan iomlán 952 g/m ² nó níos mó ach nach mó ná 1159 g/m ² inti, agus — tá tiúchan iomlán inti atá cothrom le 0,8 mm nó níos mó ná sin ach gan bheith níos mó ná 4 mm úsáidtear i le haghaidh monarú díonta inardaithe mótarfheithiclí ⁽¹⁾	1.1.- 31.12	375 000 m ²	0 %
09.2628	ex 7019 66 00 Cásanna práis	10	Mogall gloine, fite as snáithín gloine, atá cumhdaithe le plaisteach, arb é 120 g/m ² (± 10 g/m ²) an meáchan atá ann, de chineál a úsáidtear i sciatha feithidí inchorntha le frámaí seasta	1.1.- 31.12	3 000 000 m ²	0 %
09.2652	ex 7409 11 00 Cásanna práis ex 7410 11 00 Cásanna práis	30 40	Scragall agus bandaí copair mhínghlanta arna monarú go leictrealaíoch is mó ná 0,015 mm ar tiús	1.1.- 31.12	1 020 t	0 %
09.2662	ex 7410 21 00 Cásanna práis	55	Plátaí: — arb é atá iontu sraith amháin ar a laghad d'fhabraic snáithín gloine atá tuilthe le roisín epocsaíde, — atá cumhdaithe ar thaobh amháin nó ar an dá thaobh le scragall copair nach mó ná 0,15 mm ar tiús, — ag a bhfuil tairiseach tréleictreach (DK) is lú ná 5,4 ag 1 MHz arna thomhas de réir IPC-TM-650 2.5.5.2, — ag a bhfuil tadhlaí cailteanais (DK) is lú ná 0,035 ag 1 MHz arna thomhas de réir IPC-TM-650 2.5.5.2, — arb é 600 nó ar mó ná sin a n-innéacs rianaithe comparáideach	1.1.- 31.12	80 000 m ²	0 %
09.2835	ex 7604 29 10 Cásanna práis	30	Sлата cóimhiotal alúmanaim atá 300,1 mm nó níos mó, ach gan bheith níos mó ná 533,4 mm, ar trastomhas	1.1.- 31.12	1 000 t	0 %

09.2736	ex 7607 11 90 Cásanna práis ex 7607 11 90 Cásanna práis ex 7607 11 90 Cásanna práis ex 7607 11 90 Cásanna práis	75 77 78 79	Stiall nó scragall de chóimhiotal alúmanaim agus maignéisiam: — de chóimhiotal atá i gcomhréir leis na caighdeáin 5182-H19 nó 5052-H19, — ina rollaí agus atá 1 250 mm ar a laghad, agus 1 350 mm ar a mhéad, ar trastomhas seachtrach — atá 0,15 mm, 0,16 mm, 0,18 mm nó 0,20 mm ar tiús (lamháltas - 0,006 mm), — atá 12,5 mm, 15,0 mm, 16,0 mm, 25,0 mm, 35,0 mm, 50,0 mm nó 356 mm ar leithead (lamháltas $\pm$ 0,3 mm), — nach mó ná 0,4 mm/750 mm a lamháltas droinne, — ag a bhfuil tomhas plánachta: aonad I: $\pm$ 4, — ar mó ná (5182-H19) 365 MPa nó (5052-H19) 320 MPa an neart teanntachta atá iontu, agus — ar mó nó (5182-H19) 3 % nó (5052-H19) 2,5 % a bhfadú A50, atá lena núsáid i monarú lataí le haghaidh dallóg ⁽¹⁾	1.1.- 31.12	600 tona	0 %
09.2722	8104 11 00		Maignéisiam neamshaoirsithe ina bhfuil 99,8 % maignéisiam ar a laghad de réir meáchain	1.1.- 31.12	120 000 t	0 %
09.2840	ex 8104 30 00 Cásanna práis	20	Púdar maignéisiam: — nach lú ná 98 %, ach nach mó ná 99,5 %, a íonacht de réir meáchain, agus — a bhfuil a cháithníní 0,2 mm nó níos mó, ach gan bheith níos mó ná 0,8 mm	1.1.- 31.12	2 000 t	0 %
09.2629	ex 8302 49 00 Cásanna práis	91	Hanla teileascópach alúmanaim atá lena úsáid i monarú bagáiste ⁽¹⁾	1.1.- 31.12	1 500 000 píos a	0 %
09.2720	ex 8413 91 00 Cásanna práis	50	Ceann caidéal le haghaidh caidéal ardbhrú dhá shorcóir atá déanta as cruach ghaibhnithe ina bhfuil: — feistithe snáithithe foirbthe atá 10 mm nó níos mó, ach gan bheith níos mó ná 36,8 mm, ar trastomhas, agus — cainéil dhruileáilte bhreosla atá 3,5 mm nó níos mó, ach gan bheith níos mó ná 10 mm, ar trastomhas, de chineál a úsáidtear i gcórais insteallta díosail	1.1.- 31.12	65 000 píos a	0 %
09.2569	ex 8414 90 00 Cásanna práis	80	Feireadh rotha turbaluchtaire as cóimhiotal alúmanaim theilgte nó as iarann teilgte: — ag a bhfuil teasfhriotaíocht suas go 400 °C, — ina bhfuil poll atá 30 mm nó níos mó ach nach bhfuil níos mó ná 300 mm chun an roth comhbhrúite a chur isteach, a bhfuiltear lena úsáid sa tionscal mótarfeithiclí ⁽¹⁾	1.1.- 31.12	4 000 000 píos a	0 %
09.2570	ex 8482 91 90 Cásanna práis	10	Rollóirí, faoi phróifil logartamach, atá 25 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 70 mm, ar trastomhas nó meallta atá 30 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 100 mm, ar trastomhas, — déanta as cruach 100Cr6 nó cruach 100CrMnSi6-4 (ISO 3290), — ag a bhfuil diallas 0,5 mm nó níos lú arna chinneadh de réir mhodh FBH a bhfuiltear lena n-úsáid sa tionscal tuirbíní gaoithe ⁽¹⁾	1.1.- 31.12	600 000 píos a	0 %
09.2562	ex 8482 99 00	30	Cásanna práis ar a bhfuil na saintréithe a leanas: — ar a bhfuil múnú leanúnach nó lártheifeach déanta, — ar a bhfuil deileadh déanta, — ina bhfuil, de réir meáchain, 35 % nó níos mó ach méid nach mó ná 38 % sinc, — ina bhfuil, de réir meáchain, 0,75 % nó níos mó ach méid nach mó ná 1,25 % luaidhe, — ina bhfuil, de réir meáchain, 1,0 % nó níos mó ach méid nach mó ná 1,4 % alúmanam, agus — a bhfuil an neart teanntachta atá iontu cothrom le 415 Pa nó níos mó ná sin, de chineál a úsáidtear i monarú grán iompair	1.1.31. 12	550 000 píos a	0 %

09.2857	ex 8482 99 00 Cásanna práis	60	Fáinní istigh agus fáinní amuigh, iad déanta as cruach, iad gan chruachan agus gan líomhadh, an fáinne amuigh agus rásbhealach inmheánach ann, an fáinne istigh agus rásbhealach taobh amuigh ann, a bhfuil a dtrastomhas seachtrach: — 14 mm nó níos mó, ach gan é níos mó ná 77 mm, i gcás an fháinne istigh, — 26 mm nó níos mó, ach an é níos mó ná 101 mm, i gcás an fháinne amuigh, a bhfuiltear lena n-úsáid chun imthacaí a mhonarú (1)	1.1.- 30.6	9 000 000 k g	0 %
09.2924	ex 8501 31 00 Cásanna práis	80	Gníomhróir leictreonach arb é atá ann: — mótar SD ag a bhfuil cumhacht is lú ná 600 W, — lena úsáid le voltas soláthair 12 V go 48 V, — ina bhfuil nasc mótaí (ceangal a phlugaítear isteach), — ina bhfuil braiteoir suímh gan tadhall, — atá ionsuite i bhfeireadh dronuilleogach atá níos lú ná 100 mm ar leithead agus níos lú ná 150 mm ar fad, agus ina bhfuil gear laghdaithe agus luamhán ceangailte de sheafta tiomána an mhótaí nó — atá ionsuite i bhfeireadh sorcóireach atá níos lú ná 150 mm ar fad agus ar lú ná 100 mm a thrastomhas, agus a bhfuil ann snáitheanna atá comhtháite i ratar an mhótaí le haghaidh gluaiseacht líneach na slaithe rialaithe comhtháite	1.1.- 31.12	650 000 pío sa	0 %
09.2763	ex 8501 40 20 Cásanna práis ex 8501 40 80 Cásanna práis	65 60	Mótar leictreach SA, aon phas amháin, bíodh cómhalaratán ann nó ná bíodh — ag a bhfuil cumhacht aschuir 180 W nó níos mó, — ag a bhfuil cumhacht ionchuir 150 W nó níos mó ach nach mó ná 2 700 W, — arb é 120 mm ($\pm$ 0,2 mm), ach nach mó ná 135 mm ($\pm$ 0,2 mm), a thrastomhas seachtrach, — ag a bhfuil luas rátaíthe 10 000 isn nó níos mó ach nach mó ná 50 000 isn, — bíodh aerthóir aer-ionductúcháin feistithe ann nó ná bíodh, — bíodh gaireas meicniúil (pinniún, scríunna, nasc giair etc.) ar an seafta nó ná bíodh, a bhfuiltear lena úsáid chun fearais tí a mhonarú (1)	1.1.- 31.12	2 000 000 p íosa	0 %
09.2574	ex 8537 10 91 Cásanna práis	73	Gaireas ilfheidhmeach (painéal ionstraimí) ina bhfuil/ar a bhfuil: — taispeáint chuar TFT LCD (dar ga 750 mm) faoi dhromchlaí tadhall-íogaire, — micreaphróiseálaithe agus sliseanna cuimhne, — modúl fuaime agus callaire, — nascóirí le haghaidh CAN, bus LIN x 3, LVDS agus Ethernet, — chun feidhmeanna éagsúla a oibriú (e.g. fonnadh, solas) agus — chun sonraí a thaispeáint a bhaineann le staid na feithicle agus leis an loingseoireacht (e.g. an luas, an t-odaiméadar, leibhéal lucht an bhataire tiomána), a bhfuiltear lena úsáid chun gluaisteáin paisinéirí dá soláthraíonn mótar leictreach atá cumhdaithe faoi fho-cheannteideal CC 8703 80, agus sin amháin, cumhacht, a mhonarú (1)	1.1.- 31.12	66 900 píos a	0 %
09.2558	ex 8543 70 90 Cásanna práis	87	Gineadóir fuaime leictreonach, lena gcruthaítear comhartha analógach le haghaidh gaireas lena dtáirgtear fuaim innill, ina bhfuil: — clár ciorcad priontáilte ina bhfuil micreaphróiseálaí agus aimplitheoir fuaime, — Ina bhfuil nascóir, — feireadh plaisteach, — bíodh coimeádán miotail ann nó ná bíodh, a bhfuiltear lena húsáid i monarú earraí atá faoi Chaibidil 87 (1)	1.1.- 31.12	30 000 píos a	0 %
09.2910	ex 8708 99 97 Cásanna práis	75	Brac taca cóimhiotail alúmanaim ar a bhfuil poill feistiúcháin, bíodh cnónna teannta air nó ná bídis, chun an gearbhosca a cheangal go hindíreach le cabhail an chairr lena úsáid i monarú earraí atá faoi Chaibidil 87 (1)	1.1.- 31.12	200 000 pío sa	0 %

09.2668	ex 8714 91 10 Cásanna práis ex 8714 91 10 Cásanna práis ex 8714 91 10 Cásanna práis	21 31 75	Fráma rothair arna dhéanamh as snáithíní carbóin agus roisín saorga, lena úsáid i monarú rothar (lena n-áirítear rothair leictreacha) (1)	1.1.- 31.12	600 000 pío sa	0 %
09.2564	ex 8714 91 10 Cásanna práis ex 8714 91 10 Cásanna práis ex 8714 91 10 Cásanna práis	25 35 77	Fráma, déanta as alúmanam nó as snáithíní alúmanaim agus carbóin agus roisín saorga, a bhfuiltear lena úsáid i monarú rothar (lena n-áirítear rothair leictreacha) (1)	1.1.- 31.12	9 600 000 p íosa	0 %
09.2579	ex 9029 20 31 Cásanna práis ex 9029 90 00 Cásanna práis	40 40	Painéal ionstraimí braislithe ar a bhfuil/ina bhfuil: — ina bhfuil mótar chéimniúcháin, — ina bhfuil snáthaidí analóige agus diaileanna, — bíodh clár rialúcháin micreaphróiseálaí ann nó ná bíodh, — bíodh táscairí LED nó taispeáint LCD ann nó ná bíodh — a thaispeánann an méid seo a leanas, ar a laghad: — an luas, — ráta imrothlaithe an innill, — teocht an innill, — leibhéal an bhreosla, — a dhéanann cumarsáid trí phrótacail CAN-BUS agus/nó K-LINE, a bhfuiltear lena húsáid i monarú earraí atá faoi Chaibidil 87 (1)	1.1.- 31.12	160 000 pío sa	0 %

(1) Tá fionraí na ndleachtanna faoi réir maoirseacht chustaim úsáide deiridh, i gcomhréir le hAirteagal 254 de Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Deireadh Fómhair 2013 lena leagtar síos Cód Custaim an Aontais (IO L 269, 10.10.2013, lch. 1)

(2) Maidir le dleachtanna taraife a chur ar fionraí, áfach, níl sin infheidhme i gcás ina ndéanann gnóthais mhiondíola nó lónadóireachta an phróiseáil.*