



Briuselis, 2025 m. spalio 10 d.
(OR. en)

13840/25
ADD 1

DENLEG 50
FOOD 83
SAN 616

PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS

nuo:	Europos Komisijos generalinės sekretorės, kurios vardu pasirašo direktorė Martine DEPREZ
gavimo data:	2025 m. spalio 9 d.
kam:	Europos Sąjungos Tarybos generalinei sekretorei Thérèse BLANCHET
Komisijos dok. Nr.:	D(2025) 109239 annex
Dalykas:	KOMISIJOS REGLAMENTO, kuriuo dėl kelių cheminių medžiagų autorizacijos arba naudojimo sąlygų iš dalies keičiamas Reglamento (ES) Nr. 10/2011 I priedas, PRIEDAS

Delegacijoms pridedamas dokumentas D(2025) 109239 annex.

Pridedama: D(2025) 109239 annex



EUROPOS
KOMISIJA

Liuksemburgas, **XXX**
PLAN/2025/955 ANNEX Rev1
(POOL/E2/2025/955/955 EN
ANNEX.docx) D109239/02
[...] (2025) **XXX** draft

ANNEX

PRIEDAS

prie

KOMISIJOS REGLAMENTO

**kuriuo dėl kelių cheminių medžiagų autorizacijos arba naudojimo sąlygų iš dalies
keičiamas Reglamento (ES) Nr. 10/2011 I priedas**

PRIEDAS

I priedas iš dalies keičiamas taip:

(1) 1 lentelė iš dalies keičiama taip:

(a) 768 įrašas pakeičiamas taip:

„768	34850	014392 5-92-2	oksiduoti di-C14- C20- alkilamina i iš hidrinto lajaus	tai p	ne	ne			Naudoti tik gaminiuose, besiliečiančiuose su neriebiais maisto produktais: a) 0,1 % masės dalies poliolefinuose b) 0,25 % masės dalies PET“;	
------	-------	------------------	--	----------	----	----	--	--	--	--

(b) įterpiami šie įrašai:

„1084		182121 7-71-3	fosforo rūgšties trifenilest eris, polimeras su 1,4- cikloheks andimetan oliu ir polipropil englikoliu , C10-16 alkilesteri ai	tai p	n e	tai p	5		Naudoti tik kaip priedą neviršijant 0,15 % masės dalies poliolefinuose, skirtuose liestis su maisto produktais kambario ir žemesnėje temperatūroje, įskaitant karšto užpildo sąlygas ir (arba) kaitinimą iki 100°C ne ilgiau kaip 2 valandas. Nenaudoti gaminant gaminius, skirtus liestis su kūdikių pradinio maitinimo mišiniais ⁽⁷⁾ ir motinos pienu. Mažesnės negu 1000 Da molekulinės masės frakcija neturi būti didesnė kaip 13 % cheminės medžiagos masės dalies. Išsiskyrimo ribinės vertės (SML) taikomos bendram fosfitų ir	2)
-------	--	------------------	---	----------	--------	----------	---	--	---	----

								fosfatų rūšių kiekiui.	
1089		81607-35-4	kalcio <i>tret</i> -butilfosfonatas	tai p	n e	ne		Naudoti tik kaip branduolį formuojančią medžiagą neviršijant 0,15 % masės dalies poliolefinuose, skirtuose liestis su maisto produktais kambario ir žemesnėje temperatūroje, įskaitant temperatūrą iki 100 °C ne ilgiau kaip 2 valandas ir iki 130 °C temperatūrą trumpiau nei 15 minučių. Nenaudoti gaminant medžiagas ir gaminius, skirtus liestis su kūdikių pradinio maitinimo mišiniais⁽⁷⁾ ir motinos pienu.	
1092		1801863-42-2	oksiduoti di-C14-C20-alkilaminai iš hidrinto aliejaus	tai p	n e	ne		Naudoti tik kaip priedą neviršijant 0,1 % masės dalies poliolefinuose, skirtuose liestis tik su neriebiais maisto produktais kambario ir žemesnėje temperatūroje, įskaitant karšto užpildo sąlygas ir (arba) kaitinimą iki 100 °C ne ilgiau kaip 2 valandas. Nenaudoti gaminant medžiagas ir gaminius, skirtus liestis su kūdikių pradinio maitinimo mišiniais⁽⁷⁾ ir motinos pienu.	

1093		188358 3-80-9	oksiduota s ryžių sėlenų vaškas	tai p	n e	ne			Naudoti tik kaip priedą neviršijant 0,3 % masės dalies polietileno tereftalato, polilaktinės rūgšties ir polivinilchlorido medžiagose ir gaminuose, skirtuose lietis su neriebiais maisto produktais kambario ir žemesnėje temperatūroje, įskaitant karšto užpildo sąlygas ir (arba) kaitinimą iki 100 °C ne ilgiau kaip 2 valandas.	
1094		2752- 17-2	2,2'- oksidietila minas	ne	ta ip	ne	0, 0 5		Naudoti tik kaip komonomą, neviršijant 14 % masės dalies su adipo rūgštimi ir kaprolaktamu arba su šių dviejų cheminių medžiagų, kurių C grandinės ilgesnės, homologais, gaminant iki 25 µm storio poliamido plėveles. Oligomerų, kurių molekulinė masė mažesnė nei 1000 Da ir kurių sudėtyje yra cheminės medžiagos, išsiskyrimas neturi viršyti 5 mg/kg maisto produkto. Nenaudoti gaminant medžiagas ir gaminius, skirtus lietis su kūdikių pradinio maitinimo mišiniais ⁽⁷⁾ ir motinos pienu.	31)
1096		185035 7-57-1	oksiduoto ryžių sėlenų vaško kalcio druska	tai p	n e	ne			Naudoti tik kaip priedą neviršijant 0,3 % masės dalies polietileno tereftalato, polilaktinės rūgšties ir polivinilchlorido	

									medžiagose ir gaminiuose, skirtuose liestis su neriebiais maisto produktais kambario ir žemesnėje temperatūroje, įskaitant karšto užpildo sąlygas ir (arba) kaitinimą iki 100 °C ne ilgiau kaip 2 valandas.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

(2) 3 punkto 3 lentelė papildoma šiuo įrašu:

„31)	Atitikčiai patikrinti naudojamas vanduo, o ne III priedo 1 lentelėje išvardyti maisto modeliniai tirpalai.“
------	---