



Briselē, 2025. gada 10. oktobrī
(OR. en)

13840/25
ADD 1

DENLEG 50
FOOD 83
SAN 616

PAVADVĒSTULE

Sūtītājs: Eiropas Komisijas ģenerālsekretāre, parakstījusi direktore *Martine DEPREZ*

Saņemšanas datums: 2025. gada 9. oktobris

Saņēmējs: Eiropas Savienības Padomes ģenerālsekretāre *Thérèse BLANCHET*

K-jas dok. Nr.: D(2025) 109239 annex

Temats: PIELIKUMS
dokumentam
KOMISIJAS REGULA,
ar ko attiecībā uz vairāku vielu atļaušanu vai izmantojuma apstākļiem
groza Regulas (ES) Nr. 10/2011 I pielikumu

Pielikumā ir pievienots dokuments D(2025) 109239 annex.

Pielikumā: D(2025) 109239 annex



EIROPAS
KOMISIJA

Luksemburgā, **XXX**.
PLAN/2025/955 ANNEX Rev1
(POOL/E2/2025/955/955 EN
ANNEX.docx) D109239/02
[...](2025) **XXX** draft

ANNEX

PIELIKUMS

dokumentam

KOMISIJAS REGULA,

**ar ko attiecībā uz vairāku vielu atļaušanu vai izmantojuma apstākļiem groza Regulas
(ES) Nr. 10/2011 I pielikumu**

PIELIKUMS

I pielikumu groza šādi:

- (1) pielikuma 1. tabulu groza šādi:
(a) tabulas 768. ierakstu aizstāj ar šādu:

“768	34850	014392 5-92-2	oksidēti di-C14- C20- alkilamīni, no hidrogenēt iem cietajiem taukiem	jā	nē	nē			Izmantot tikai izstrādājumos, kas ir saskarē ar taukus nesaturošu pārtiku: a) poliolefinos 0,1 % (masas) koncentrācijā b) PET 0,25 % (masas) koncentrācijā”;	
------	-------	------------------	---	----	----	----	--	--	---	--

(b) pievieno šādus ierakstus:

“1084		182121 7-71-3	fosforskā be, trifenilest eris, polimērs ar 1,4- cikloheks āndimetan olu un polipropil ēnglikolu, C10-16 alkilesteri	jā	n ē	jā	5		Izmantot tikai kā piedevu līdz 0,15 % (masas) poliolefinos, kas paredzēti nonākšanai saskarē ar pārtiku istabas temperatūras un zemākas temperatūras apstākļos, arī pildīšanai ar karstu saturu un/vai karsēšanai līdz 2 stundām līdz 100 °C temperatūrā. Neizmantot tādu izstrādājumu ražošanā, kas paredzēti saskarei ar maisījumiem zīdaiņiem ⁽⁷⁾ un cilvēka pienu. Frakcija ar molekulmasu zem 1000 Da nepārsniedz 13 % vielas masas. <i>SML</i> attiecas uz fosfīta un fosfāta sugu kopējo daudzumu.	(2)
-------	--	------------------	--	----	--------	----	---	--	---	---------

1089		81607-35-4	kalcijs <i>terc</i> -butilfosfonāts	jā	nē	nē		Izmantot tikai kā kristalizētāju līdz 0,15 % (masas) poliolefinos, kas paredzēti nonākšanai saskarē ar pārtiku istabas temperatūras un zemākas temperatūras apstākļos, tostarp ne ilgāk kā 2 stundas līdz 100 °C temperatūrā un mazāk kā 15 minūtes līdz 130 °C temperatūrā. Neizmantot tādos materiālos un izstrādājumos, kas paredzēti saskarei ar maisījumiem zīdaiņiem⁽⁷⁾ un cilvēka pienu.
1092		1801863-42-2	oksidēti di-C14-C20-alkilamīni, no hidroģenētiem augu taukiem	jā	nē	nē		Izmantot tikai kā piedevu līdz 0,1 % (masas) poliolefinos, kam paredzēts nonākt saskarē tikai ar taukus nesaturošu pārtiku istabas temperatūras un zemākas temperatūras apstākļos, arī pildīšanai ar karstu saturu un/vai karsēšanai līdz 2 stundām līdz 100 °C temperatūrā. Neizmantot tādu materiālu un izstrādājumu ražošanā, kas paredzēti saskarei ar maisījumiem zīdaiņiem⁽⁷⁾ un cilvēka pienu.

1093		188358 3-80-9	oksidēts rīsu kliju vasks	jā	n ē	nē		Izmantot tikai kā piedevu līdz 0,3 % (masas) polietilēntereftalāta, polilaktīdskābes un cietā poli(vinilhlorīda) materiālos un izstrādājumos, kas paredzēti nonāksanai saskarē ar taukus nesaturošu pārtiku istabas temperatūras un zemākas temperatūras apstākļos, arī pildīšanai ar karstu saturu un/vai karsēšanai līdz 2 stundām līdz 100 °C temperatūrā.	
1094		2752- 17-2	2,2'- oksidietila mīns	nē	jā	nē	0, 0 5	Izmantot tikai kā (3 1) komonomēru līdz 14 % (masas) ar adipīnskābi un kaprolaktāmu vai ar atļautiem šo divu vielu homologiem ar garāku C ķēdi, lai ražotu poliamīda plēves, kuru biezums nepārsniedz 25 µm. Tādu oligomēru migrācija, kuru molekulmasa ir mazāka par 1000 Da, nepārsniedz 5 mg/kg pārtikas. Neizmantot tādu materiālu un izstrādājumu ražošanā, kas paredzēti saskarei ar maisījumiem zīdaiņiem ⁽⁷⁾ un cilvēka pienu.	
1096		185035 7-57-1	oksidēts rīsu kliju vasks, kalcija sāls	jā	n ē	nē		Izmantot tikai kā piedevu līdz 0,3 % (masas) polietilēntereftalāta, polilaktīdskābes un cietā poli(vinilhlorīda)	

									materiālos un izstrādājumos, kas paredzēti nonākšanai saskarē ar taukus nesaturošu pārtiku istabas temperatūras un zemākas temperatūras apstākļos, arī pildīšanai ar karstu saturu un/vai karsēšanai līdz 2 stundām līdz 100 °C temperatūrā.”;	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(2) pielikuma 3. punkta 3. tabulā pievieno šādu ierakstu:

“(31)	Atbilstības pārbaudei izmanto ūdeni, nevis pārtikas aizstājējus, kas norādīti III pielikuma 1. tabulā.”
-------	---