

V Bruseli 10. októbra 2025
(OR. en)

13840/25
ADD 1

DENLEG 50
FOOD 83
SAN 616

SPRIEVODNÁ POZNÁMKA

Od:	Martine DEPREZOVÁ, riaditeľka, v zastúpení generálnej tajomníčky Európskej komisie
Dátum doručenia:	9. októbra 2025
Komu:	Thérèse BLANCHETOVÁ, generálna tajomníčka Rady Európskej únie
Č. dok. Kom.:	D109239 annex
Predmet:	PRÍLOHA k NARIADENIU KOMISIE, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 10/2011, pokiaľ ide o povolenie alebo podmienky používania viacerých látok

Delegáciám v prílohe zasielame dokument D109239 annex.

Príloha: D109239 annex



EURÓPSKA
KOMISIA

V Luxemburgu XXX
PLAN/2025/955 ANNEX Rev1
(POOL/E2/2025/955/955 EN
ANNEX.docx) D109239/02
[...] (2025) XXX draft

ANNEX

PRÍLOHA

k

NARIADENIU KOMISIE,

ktorým sa mení príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 10/2011, pokiaľ ide o povolenie alebo podmienky používania viacerých látok

PRÍLOHA

Príloha I sa mení takto:

1. Tabuľka 1 sa mení takto:

a) zápis 768 sa nahrádza takto:

„768	34850	014392 5-92-2	oxidované di-C14- C20- alkylamíny z hydrogeno vaného loja	áno	nie	nie			Používať len v styku s netukovými potravínami. a) pri koncentrácii 0,1 hm. % v polyolefínoch b) pri koncentrácii 0,25 hm. % v PET.“	
------	-------	------------------	---	-----	-----	-----	--	--	---	--

b) Dopĺňajú sa tieto zápisy:

„1084		18212 17- 71-3	kyselina fosforitá, trifenylester, polymér s 1,4- cyklohexánd imetanolom a polypropylén glykolom, C10 – 16 alkylestery	áno	nie	áno	5		Používať len ako prísadu v koncentrácii do 0,15 hmot. % v polyolefínoch určených na styk s potravinami, pri izbovej teplote a nižšej vrátane plnenia za tepla a/alebo zohriatia až do 100 °C v trvaní do 2 hodín. Nepoužívať pri výrobe predmetov určených na styk s počiatočnou dojčenskou výživou ⁽⁷⁾ a s ľudským mliekom. Frakcia s molekulovou hmotnosťou menšou ako 1000 Da nesmie presiahnuť 13 hmot. %. SML sa uplatňuje na celkové množstvo druhov fosfitu a fosfátu.	(2)
1089		81607 -35-4	bis[(<i>terc</i> - butyl)fosfoná t] vápenatý	áno	nie	nie			Používať len ako nukleačné činidlo v koncentrácii do 0,15 hm. % v polyolefínoch určených	

									na styk s potravinami, pri izbovej teplote a nižšej vrátane teplôt do 100 °C v trvaní maximálne 2 hodiny a do 130 °C v trvaní menej ako 15 minút. Nepoužívať v materiáloch a predmetoch určených na styk s počiatočnou dojčenskou výživou ⁽⁷⁾ a s ľudským mliekom.	
1092		18018 63- 42-2	oxidované di-C14-C20-alkylamíny z hydrogenovaného rastlinného oleja	áno	nie	nie			Používať len ako prísadu v koncentrácii do 0,1 hm. % v polyolefínoch určených na použitie len v styku s netukovými potravinami, pri izbovej teplote a nižšej vrátane plnenia za tepla a/alebo zohriatia na teplotu maximálne 100 °C v trvaní do 2 hodín. Nepoužívať pri výrobe materiálov a predmetov určených na styk s počiatočnou dojčenskou výživou ⁽⁷⁾ a s ľudským mliekom.	
1093		18835 83- 80-9	vosk, ryžové otruby, oxidované	áno	nie	nie			Používať len ako prísadu v koncentrácii do 0,3 hm. % v materiáloch a predmetoch z polyetyléntereftalátu, kyseliny polylaktovej a z tvrdého polyvinylchloridu určených na styk s netukovými potravinami, pri izbovej teplote a nižšej vrátane plnenia za tepla a/alebo zohriatia na teplotu	

									maximálne 100 °C v trvaní do 2 hodín.	
1094		2752-17-2	2,2'-oxydietylamin	nie	áno	nie	0,05		Používať len ako komonomér v koncentrácii do 14 hm. % s kyselinou adipovou a kaprolaktámom alebo s povolenými homológmi týchto dvoch látok s dlhším C reťazcom, na výrobu polyamidových filmov s hrúbkou do 25 µm. Migrácia oligomérov obsahujúcich danú látku s molekulárnou hmotnosťou nižšou ako 1 000 Da nesmie presiahnuť 5 mg/kg potraviny. Nepoužívať pri výrobe materiálov a predmetov určených na styk s počiatočnou dojčenskou výživou (⁷) a s ľudským mliekom.	(31)
1096		18503-57-57-1	vosk, ryžové otruby, oxidované, vápenatá soľ	áno	nie	nie			Používať len ako prísadu v koncentrácii do 0,3 hm. % v materiáloch a predmetoch z polyetyléntereftalátu, kyseliny polylaktovej a z tvrdého polyvinylchloridu určených na styk s	

									netukovými potravínami, pri izbovej teplote a nižšej vrátane plnenia za tepla a/alebo zohriatia na teplotu maximálne 100 °C v trvaní do 2 hodín.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. V tabuľke 3 bode 3 sa dopĺňa tento zápis:

„(31)	Namiesto potravinových simulátorov uvedených v tabuľke 1 prílohy III sa na účely overenia súladu musí používať voda.“
-------	---