



Vijeće
Europske unije

Bruxelles, 4. travnja 2016.
(OR. en)

7479/16
ADD 1

ENV 191

NASLOVNICA

Od:	Europska komisija
Datum primitka:	29. ožujka 2016.
Za:	Glavno tajništvo Vijeća
Predmet:	Prilog Odluci Komisije od XXX o utvrđivanju ekoloških mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za obuću

Za delegacije se u privitku nalazi dokument D042282/04 - Annex.

Priloženo: D042282/04 - Annex

EN
PRIOLOG

MJERILA ZA DODJELU ZNAKA ZA OKOLIŠ EU-a TE ZAHTJEVI ZA
PROCJENU I VERIFIKACIJU

Mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za „obuću”:

2. podrijetlo kože krupnih i sitnih životinja, pamuka, drva i pluta te umjetnih celuloznih vlakana;
3. smanjenje potrošnje vode i ograničenje u pogledu štavljenja kože krupnih i sitnih životinja;
4. emisije u vodu do kojih dolazi tijekom proizvodnje kože, tekstila i gume;
5. hlapivi organski spojevi (HOS-ovi);
6. opasne tvari u proizvodu i sastavnim dijelovima cipela;
7. popis ograničenih tvari (RSL);
8. parametri s pomoću kojih se povećava trajnost;
9. društveno odgovorno poslovanje s obzirom na radne aspekte;
10. ambalaža;
11. podaci na ambalaži.

Procjena i verifikacija:

Detaljni zahtjevi u pogledu procjene i verifikacije navedeni su za svako mjerilo.

Ako se od podnositelja zahtjeva traži dostavljanje izjava, dokumentacije, analiza, izvješća o ispitivanju ili drugih dokaza o sukladnosti s mjerilima, ti dokumenti mogu potjecati od podnositelja zahtjeva ili njegovih/njezinih/njihovih dobavljača, ovisno o slučaju.

Nadležna tijela priznaju prvenstveno potvrde koje su izdala tijela akreditirana prema relevantnoj usklađenoj normi za ispitne i umjerne laboratorije te provjere tijela koja su akreditirana prema relevantnoj usklađenoj normi za tijela za certificiranje proizvoda, postupaka i usluga.

Prema potrebi, osim metoda ispitivanja navedenih za svako mjerilo mogu se primjenjivati i druge metode ako ih nadležno tijelo koje procjenjuje zahtjev prihvati kao jednakovrijedne.

Nadležna tijela mogu prema potrebi tražiti popratnu dokumentaciju i provoditi neovisne provjere ili posjetiti pogon.

Konačan je proizvod jedan par cipela. Zahtjevi se temelje na veličini cipele: 42 pariška boda za muškarce, 38 pariških bodova za žene, 40 pariških bodova za modele za oba spola, 32 pariška boda za djecu (ili najveća veličina u slučaju da je najveći broj manji od 32 pariška boda) i 26 pariških bodova za djecu mlađu od tri godine.

Ako nije posebno navedeno, mjerila se primjenjuju na konačni proizvod koji je sastavljen od gornjišta cipele i vanjskog potplata, a koji su izrađeni od homogenih materijala i sastavnih dijelova koji čine konačni proizvod.

Podnositelj zahtjeva dostavlja podatke o sastavu proizvoda, navodeći sve njegove homogene materijale i sastavne dijelove. Masa svakog sastavnog materijala iskazuje se u gramima i kao postotak gornjišta i vanjskog potplata cipele. Navodi se ukupna masa jedinice konačnog proizvoda.

Mjerilo 6. odnosi se na Popis ograničenih tvari koji je naveden u Dodatku I. Popisom se utvrđuju područje primjene ograničenja i odgovarajuće metode provjere.

MJERILA ZA DODJELU ZNAKA ZA OKOLIŠ EU-a

Mjerilo 1. – Podrijetlo kože krupnih i sitnih životinja, pamuka, drva, pluta, umjetnih celuloznih vlakana i plastike

1.1. Zahtjevi u pogledu kože krupnih i sitnih životinja

Sirova koža krupnih i sitnih životinja namijenjena upotrebi u konačnom proizvodu podliježe ograničenjima navedenima u mjerilima 1.1. (a) i 1.1. (b).

1.1. (a) Koža krupnih i sitnih životinja

Mjerilo 1.1. (a) primjenjuje se kad je udio kože u gornjištu cipele ili vanjskom potplatu veći od 10,0 % masenog udjela u bilo kojem sastavnom dijelu.

Za proizvodnju kože koja je namijenjena upotrebi u konačnom proizvodu dozvoljena je isključivo sirova koža krupnih i sitnih životinja koje se uzgajaju radi proizvodnje mlijeka i mesa.

Procjena i verifikacija: podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu o sukladnosti koju je dao proizvođač kože ili dobavljač kože krupnih ili sitnih životinja. U izjavi se navodi da poduzeće za proizvodnju kože verificira sukladnost upotrijebljenih sirovina te da sirova koža krupnih i sitnih životinja namijenjena upotrebi u konačnom proizvodu potječe od životinja koje se uzgajaju radi proizvodnje mlijeka ili mesa.

1.1. (b) Zabranjena koža krupnih i sitnih životinja

U konačnom proizvodu ne smije se upotrebljavati sirova koža krupnih i sitnih životinja koja potječe od vrsta koje su izumrle, izumrle u prirodi, kritično ugrožene, ugrožene, osjetljive i gotovo ugrožene, u skladu s kategorijama iz Crvenog popisa ugroženih vrsta¹ koji je sastavila Međunarodna unija za očuvanje prirode (IUCN).

Procjena i verifikacija: podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu o sukladnosti koju je dao proizvođač kože ili dobavljač kože. U izjavi se utvrđuje od koje životinje potječe koža i navodi se da sirova koža krupnih i sitnih životinja namijenjena upotrebi u konačnom proizvodu ne potječe od vrsta koje su izumrle, izumrle u prirodi, kritično ugrožene, ugrožene, osjetljive ili gotovo ugrožene, u skladu s kategorijama IUCN-a.

1.2. Pamuk i ostala prirodna celulozna vlakna

Mjerilo 1.2. primjenjuje se kad je udio pamuka u gornjištu cipele ili vanjskom potplatu veći od 10,0 % masenog udjela u bilo kojem sastavnom dijelu.

Pamuk u kojemu maseni udio recikliranog sadržaja iznosi 70,0 % ili više izuzima se iz zahtjeva mjerila 1.2.

Pamuk i druga prirodna celulozna sjemenska vlakna (dalje u tekstu: pamuk) koja nisu reciklirana moraju sadržavati minimalni udio organskog pamuka (vidi mjerilo 1.2. (a)) ili pamuka u čijem je uzgoju primijenjen integrirani pristup tretiranju štetočina (IPM) (vidi mjerilo 1.2. (b)).

Smatra se da je tekstil kojem je znak za okoliš EU-a dodijeljen u skladu s ekološkim kriterijima iz Odluke Komisije 2014/350/EU² u skladu s mjerilom 1.2.

Procjena i verifikacija: podnositelj zahtjeva ili dobavljač materijala, ovisno o slučaju, dostavlja izjavu o sukladnosti.

Ako se upotrebljavaju tekstili kojima je dodijeljen znak za okoliš EU-a, podnositelj zahtjeva dostavlja presliku certifikata o dodjeli znaka za okoliš EU-a iz kojeg je vidljivo da je znak dodijeljen u skladu s Odlukom Komisije 2014/350/EU.

Gdje je primjenjivo, reciklirani sadržaj mora biti sljediv do ponovne prerade sirovine. To se provjerava primjenom postupka certificiranja lanca nadzora koji provodi neovisna treća strana ili uvidom u dokumentaciju koju dostavljaju dobavljači sirovina i prerađivači.

1.2. (a) Standard ekološke proizvodnje

¹ <http://www.iucnredlist.org/>

² Odluka Komisije 2014/350/EU od 5. lipnja 2014. o utvrđivanju ekoloških kriterija za dodjelu znaka za okoliš EU-a za tekstilne proizvode (priopćeno pod brojem dokumenta C(2014) 3677) (SL L 174, 13.6.2014., str. 45.)

Uz iznimku obuće namijenjene djeci mlađoj od tri godine, u neregistriranim pamučnim vlaknima upotrijebljenima u proizvodnji najmanje 10 % masenog udjela mora biti uzgojeno u skladu sa zahtjevima iz Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007³, američkog Nacionalnog programa ekološke proizvodnje (NOP) ili jednakovrijednih pravnih obveza koje su utvrdili trgovinski partneri EU-a. Organski pamuk može sadržavati organski uzgojen pamuk i prijelazni organski pamuk.

Najmanje 95 % masenog udjela neregistriranih pamučnih vlakana upotrijebljenih u obući namijenjenoj djeci mlađoj od tri godine mora biti organski pamuk.

Ako se organski pamuk miješa s konvencionalno proizvedenim pamukom ili pamukom uzgojenim u skladu s načelima IPM-a, pamuk mora biti dobiven od vrsta koje nisu genetski modificirane.

Materijal se može označiti kao organski samo ako je udio organskih sastojaka najmanje 95 %.

Procjena i verifikacija: podnositelj zahtjeva ili dobavljač materijala, ovisno o slučaju, dostavlja izjavu o sukladnosti organskih sastojaka, potkrijepljenu dokazima koje je certificiralo neovisno kontrolno tijelo, potvrđujući da su proizvedeni u skladu sa zahtjevima u pogledu proizvodnje i inspekcije utvrđenima Uredbom (EZ) br. 834/2007, američkim Nacionalnim programom ekološke proizvodnje (NOP) ili onima koje su utvrdili drugi trgovinski partneri. Verifikacija se obavlja za svaku zemlju podrijetla.

Podnositelj zahtjeva ili dobavljač materijala, ovisno o slučaju, dokazuje usklađenost sa zahtjevom u pogledu minimalnog sadržaja organskog pamuka na temelju godišnje količine pamuka kupljenog za proizvodnju konačnog/konačnih proizvoda i za svaku proizvodnu liniju. Dostavlja se evidencija transakcija i/ili računa na kojima je vidljiva količina kupljenog certificiranog pamuka.

Za konvencionalno proizveden pamuk ili pamuk uzgojen u skladu s načelima IPM-a koji se upotrebljava u mješavinama s organskim pamukom, kao dokaz sukladnosti određene vrste pamuka prihvaća se test probira na uobičajene genetske modifikacije.

1.2. (b) Proizvodnja pamuka u skladu s načelima integriranog pristupa tretiranju štetočina (IPM) i ograničenja upotrebe pesticida

Uz izuzetak obuće namijenjene djeci mlađoj od tri godine, najmanje 20 % masenog udjela neregistriranih pamučnih vlakana upotrijebljenih u proizvodnji mora biti uzgojeno u skladu s načelima IPM-a kako ih je definirala Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (FAO) u okviru programa IPM-a ili sa sustavima integrirane kontrole usjeva (ICM) u koje su uključena načela IPM-a.

³ Uredba Vijeća (EZ) br. 834/2007 od 28. lipnja 2007. o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda i stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 2092/91 (SL L 189, 20.7.2007., str. 1.)

Najmanje 60 % nerecikliranih pamučnih vlakana upotrijebljenih u obući namijenjenoj djeci mlađoj od tri godine mora biti uzgojeno u skladu s načelima IPM-a.

Pamuk koji je proizveden u skladu s načelima IPM-a i namijenjen za upotrebu u konačnom proizvodu mora biti uzgojen bez upotrebe bilo koje od sljedećih tvari: aldikarb, aldrin, kamfeklor (toksafen), kaptafol, klordan, 2,4,5-T, klordimeform, cipermetrin, DDT, dieldrin, dinoseb i njegove soli, endosulfan, endrin, heptaklor, heksaklorobenzen, heksaklorocikloheksan (svi izomeri), metamidofos, metilparation, monokrotofos, neonikotinoidi (klotianidin, imidaklopid, tiametoksam), paration, pentaklorfenol.

Procjena i verifikacija: podnositelj zahtjeva ili dobavljač materijala, ovisno o slučaju, dostavlja izjavu o sukladnosti s mjerilom 1.2. (b) potkrijepljenu dokazima da su najmanje 20 % masenog udjela nerecikliranih pamučnih vlakana upotrijebljenih u proizvodu ili 60 % masenog udjela kad se radi o obući namijenjenoj djeci mlađoj od tri godine uzgojili poljoprivrednici koji su sudjelovali u službenim programima osposobljavanja koje provodi FAO UN-a ili državnim programima IPM-a ili ICM-a i/ili da su prošli službenu reviziju u okviru certificiranih sustava IPM-a koju obavlja treća strana. Verifikacija se obavlja jednom godišnje za svaku zemlju podrijetla ili na temelju certificiranja sveg pamuka proizvedenog u skladu s načelima IPM-a kupljenog radi proizvodnje proizvoda.

Podnositelj zahtjeva ili dobavljač materijala, ovisno o slučaju, izjavljuje i da je pamuk proizveden u skladu s načelima IPM-a uzgojen bez upotrebe bilo koje od tvari navedenih u mjerilu 1.2. (b). Sustavi certificiranja IPM-a koji isključuju upotrebu tvari s popisa prihvaćaju se kao dokaz sukladnosti.

1.3. Održivo drvo i pluto

Mjerilo 1.3. primjenjuje se kad je udio drva ili pluta upotrijebljen u gornjištu cipele ili vanjskom potplatu veći od 10,0 % masenog udjela u bilo kojem sastavnom dijelu.

Drvo i pluto moraju biti obuhvaćeni certifikatima za lanac nadzora koji su izdani u okviru sustava certificiranja koji provodi neovisna treća strana, poput Vijeća za nadzor šuma (FSC), Programa za potporu certificiranju šuma (PEFC) ili nekog drugog jednakovrijednog programa.

Kemijski neobrađeno drvo i pluto ne smiju biti dobiveni od genetski modificiranih vrsta i moraju imati valjane certifikate o održivom gospodarenju šumama i lancu nadzora izdane u okviru sustava certificiranja koji provodi neovisna treća strana, primjerice programa FSC-a, PEFC-a ili nekog drugog jednakovrijednog programa.

Ako se sustavom certificiranja dopušta miješanje necertificiranog materijala s certificiranim i/ili recikliranim materijalima u proizvodu ili proizvodnoj liniji, najmanje 70 % materijala od drva ili pluta, ovisno o slučaju, mora činiti certificiran kemijski neobrađeni materijal iz održive proizvodnje i/ili reciklirani materijal.

Necertificirani materijal obuhvaćen je sustavom verifikacije kojim se osigurava da je pribavljen u skladu sa zakonom i da ispunjava sve druge zahtjeve sustava certificiranja koji se odnose na necertificirani materijal.

Certifikacijska tijela koja izdaju certifikate o održivom upravljanju šumama i/ili lancu nadzora moraju biti akreditirana ili priznata u okviru spomenutog sustava certificiranja.

Procjena i verifikacija: *za sav materijal od drva ili pluta upotrijebljen u proizvodu ili proizvodnoj liniji podnositelj zahtjeva ili dobavljač materijala, ovisno o slučaju, dostavlja izjavu o sukladnosti potkrijepljenu valjanim certifikatom/certifikatima o lancu nadzora koji je certificirala neovisna treća strana te kojim se dokazuje da najmanje 70 % materijala od drva ili pluta potječe iz šuma ili područja kojima se gospodari u skladu s načelima održivog gospodarenja šumama i/ili iz recikliranih izvora koji ispunjavaju zahtjeve utvrđene u okviru relevantnog neovisnog sustava certificiranja lanca nadzora. Kao neovisni sustavi certificiranja koje provodi treća strana prihvaćaju se FSC, PEFC ili drugi jednakovrijedni sustavi. Ako sustav izričito ne zahtijeva da sav kemijski neobrađeni materijal bude od vrsta koje nisu genetski modificirane, potrebno je dostaviti dodatan dokaz toga.*

Ako proizvod ili proizvodna linija sadržava necertificiran kemijski neobrađen materijal, dokazuje se da je udio necertificiranog kemijski neobrađenog materijala najviše 30 % te da je obuhvaćen sustavom verifikacije kojim se osigurava da je taj materijal pribavljen u skladu sa zakonom te da ispunjava sve druge zahtjeve sustava certificiranja koji se odnose na necertificirani materijal.

1.4. Umjetna celulozna vlakna (uključujući viskozu, modalna vlakna i liocelna vlakna)

Mjerilo 1.4. primjenjuje se kad je udio umjetnih celuloznih vlakana koja su upotrijebljena u gornjištu ili vanjskom potplatu cipele veći od 10,0 % masenog udjela u bilo kojem sastavnom dijelu.

Umjetna celulozna vlakna u kojima maseni udio recikliranog sadržaja iznosi 70,0 % ili više izuzimaju se iz zahtjeva mjerila 1.4.

Najmanje 25,0 % nerecikliranih celuloznih vlakana mora biti proizvedeno od drva koje je uzgojeno u skladu s načelima održivog gospodarenja šumama kako ih je definirala organizacija FAO UN-a. Preostala količina nerecikliranih celuloznih vlakana mora biti dobivena iz celuloze koja potječe iz zakonski reguliranih šumskih rasadnika i plantaža.

Smatra se da su tekstilni proizvodi kojima je dodijeljen znak za okoliš EU-a na temelju ekoloških kriterija iz Odluke 2014/350/EU u skladu s mjerilom 1.4.

Procjena i verifikacija: *podnositelj zahtjeva ili dobavljač materijala, ovisno o slučaju, dostavlja izjavu o sukladnosti.*

Ako se upotrebljavaju tekstilni proizvodi kojima je dodijeljen znak za okoliš EU-a, podnositelj zahtjeva dostavlja presliku certifikata o dodjeli znaka za okoliš EU-a iz kojeg je vidljivo da je znak dodijeljen u skladu s Odlukom 2014/350/EU. U protivnom, podnositelj zahtjeva od proizvođača vlakana mora dobiti valjane certifikate o lancu nadzora koje je certificirala treća strana i kojima se dokazuje da su drvena vlakna uzgojena u skladu s načelima održivog gospodarenja šumama i/ili da potječu iz zakonitih izvora. Kao neovisni sustavi certificiranja prihvaćaju se FSC, PEFC ili jednakovrijedni sustavi.

Proizvođač vlakana dokazuje da su poštovani postupci dužne pažnje kako je navedeno u Uredbi (EU) br. 995/2010 Europskog parlamenta i Vijeća⁴ kako bi se osiguralo da je drvo dobiveno na legalan način. Kao dokaz o zakonski reguliranom izvoru prihvaćaju se dozvole koje su izdane na temelju sustava EU-a za provedbu zakonodavstva, upravljanje i trgovinu u području šumarstva (FLEGT) ili Konvencije UN-a o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje faune i flore (CITES) i/ili certifikati sustava certificiranja koje provodi treća strana.

Gdje je primjenjivo, reciklirani sadržaj mora biti sljediv do ponovne prerade sirovine. To se provjerava primjenom postupka certificiranja lanca nadzora koji provodi neovisna treća strana ili uvidom u dokumentaciju koju dostavljaju dobavljači sirovina i prerađivači.

1.5. Plastika

PVC plastika ne smije se upotrebljavati ni u jednom dijelu proizvoda.

Procjena i verifikacija: podnositelj zahtjeva ili dobavljač materijala, ovisno o slučaju, dostavlja izjavu o sukladnosti.

Mjerilo 2. – Smanjenje potrošnje vode i ograničenje u pogledu štavljenja kože krupnih i sitnih životinja

Sirova koža krupnih i sitnih životinja namijenjena upotrebi u konačnom proizvodu podliježe graničnim vrijednostima u pogledu potrošnje vode tijekom postupka štavljenja kako je navedeno u mjerilu 2.1.

Koža koja se upotrebljava u proizvodima namijenjenima djeci mlađoj od tri godine podliježe graničnim vrijednostima u pogledu štavljenja na bazi kroma kako je navedeno u mjerilu 2.2.

2.1. Potrošnja vode

⁴ Uredba (EU) br. 995/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. o utvrđivanju obveza gospodarskih subjekata koji stavljaju u promet drvo i proizvode od drva (Tekst značajan za EGP) (SL L 295, 12.11.2010., str. 23.)

Mjerilo se primjenjuje kad je udio kože koja je upotrijebljena u gornjištu cipele ili vanjskom potplatu) veći od 10,0 % masenog udjela u bilo kojem sastavnom dijelu.

Potrošnja vode izražena kao prosječna godišnja količina vode potrošena po toni sirove kože ne smije premašiti granične vrijednosti navedene u tablici 1.

Tablica 1. Najveća dozvoljena potrošnja vode tijekom postupka štavljenja

Koža krupnih životinja	28 m ³ /t
Koža sitnih životinja	45 m ³ /t
Koža štavljena biljnim štavilima	35 m ³ /t
Svinjska koža	80 m ³ /t
Ovčja koža	180 l/koža

Procjena i verifikacija: podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu o sukladnosti koju je dao dobavljač kože ili poduzeće za proizvodnju kože, ovisno o slučaju. U izjavi se navodi godišnja količina proizvodnje kože i s njom povezana potrošnja vode na temelju prosječnih mjesečnih vrijednosti za posljednjih dvanaest mjeseci koji prethode zahtjevu, izmjerena količinom ispuštenih otpadnih voda.

Ako se postupak proizvodnje kože odvija na različitim zemljopisnim lokacijama, podnositelj zahtjeva ili dobavljač polugotove kože dostavlja dokumentaciju u kojoj je navedena količina ispuštene vode (m³) za količinu prerađene polugotove kože u tonama (t) ili broj kože ako je riječ o ovčjoj koži, ovisno o slučaju, na temelju prosječnih mjesečnih vrijednosti za dvanaest mjeseci koji prethode zahtjevu.

2.2. Ograničenje u pogledu štavljenja kože krupnih i sitnih životinja

Kad se radi o obući namijenjenoj djeci mlađoj od tri godine, sirova koža krupnih i sitnih životinja namijenjena upotrebi u podstavi i uložnoj tabanici kako su definirane u članku 2. stavku 2. mora se prerađivati primjenom tehnologije štavljenja bez kroma.

Procjena i verifikacija: u pogledu obuće namijenjene djeci mlađoj od tri godine podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu o sukladnosti koju je dao proizvođač kože ili dobavljač kože, ovisno o slučaju, zajedno s podacima da je koža upotrijebljena u unutarnjim dijelovima obuće (podstavi i/ili uložnoj tabanici) štavljena bez kroma. U izjavi se navodi koja su štavila upotrijebljena za prerađivanje sirove kože krupnih i sitnih životinja.

Mjerilo 3. – Emisije u vodu do kojih dolazi tijekom proizvodnje kože, tekstila i gume

Tekstili, koža i guma koji su namijenjeni upotrebi u konačnom proizvodu podliježu graničnim vrijednostima u pogledu emisija u vodu.

Ovo se mjerilo primjenjuje kad god se u gornjištu cipele ili vanjskom potplatu upotrebljava koža, tekstil ili guma, ovisno o slučaju, a njihov pojedinačni udio veći je od 10,0 % masenog udjela u bilo kojem sastavnom dijelu.

3.1. Kemijska potrošnja kisika (KPK) u otpadnim vodama iz pogona za štavljenje kože

Vrijednost KPK-a u otpadnim vodama iz pogona za štavljenje kože, kad se one ispuštaju u površinske vode nakon pročišćavanja (na licu mjesta ili na drugoj lokaciji), ne smije premašiti 200,0 mg/l.

Procjena i verifikacija: podnositelj zahtjeva ili dobavljač materijala, ovisno o slučaju, dostavlja izjavu o sukladnosti potkrijepljenu detaljnom dokumentacijom i izvješćima o ispitivanjima u skladu s normom ISO 6060 kojima dokazuje sukladnost s ovim mjerilom na temelju mjesečnih prosjeka za šest mjeseci koji prethode zahtjevu. Podacima se dokazuje sukladnost proizvodnog pogona ili, ako se otpadne vode pročišćavaju na drugoj lokaciji, gospodarskog subjekta koji pročišćava otpadne vode.

3.2. Kemijska potrošnja kisika (KPK) u otpadnim vodama koje se stvaraju tijekom postupaka završne obrade tekstila

Vrijednost KPK-a u otpadnim vodama koje se ispuštaju tijekom postupaka završne obrade tekstila ne smije premašiti 20,0 g/kg prerađenog tekstila.

Postupci završne obrade uključuju termofiksaciju, obradu na termosol uređaju, presvlačenje i impregnaciju tekstila. Ovaj se zahtjev odnosi i na postupke mokre obrade koji se primjenjuju u završnoj obradi tekstilnih tkanina. Ovom se zahtjevu udovoljava mjerenjem nizvodno od uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na licu mjesta ili od komunalnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na koji dolazi otpadna voda iz tih pogona za preradu.

Smatra se da su tekstilni proizvodi kojima je dodijeljen znak za okoliš EU-a na temelju ekoloških kriterija iz Odluke 2014/350/EU u skladu s mjerilom 3.2.

Procjena i verifikacija: podnositelj zahtjeva ili dobavljač materijala, ovisno o slučaju, dostavlja izjavu o sukladnosti.

Ako se upotrebljavaju tekstilni proizvodi kojima je dodijeljen znak za okoliš EU-a, podnositelj zahtjeva dostavlja presliku certifikata o dodjeli znaka za okoliš EU-a iz kojeg je vidljivo da je znak dodijeljen u skladu s Odlukom 2014/350/EU.

U protivnom, podnositelj zahtjeva ili dobavljač materijala, ovisno o slučaju, dostavlja detaljnu dokumentaciju i izvješća o ispitivanjima u skladu s normom ISO 6060 kojima dokazuje sukladnost s ovim mjerilom na temelju mjesečnih prosjeka za šest mjeseci koji prethode zahtjevu. Podacima se mora dokazati sukladnost proizvodnog pogona

ili, ako se otpadne vode pročišćavaju na drugoj lokaciji, gospodarskog subjekta koji pročišćava otpadne vode.

3.3. Kemijska potrošnja kisika (KPK) u otpadnim vodama koje se stvaraju tijekom prerade prirodne i sintetičke gume

Vrijednost KPK-a u otpadnim vodama koje se stvaraju tijekom prerade prirodne ili sintetičke gume, ovisno o slučaju, kad se one ispuštaju u površinske vode nakon pročišćavanja (na licu mjesta ili na drugoj lokaciji), ne smije premašiti 150,0 mg/l. Ovaj se zahtjev odnosi na postupke mokre obrade koji se primjenjuju u proizvodnji gume.

Procjena i verifikacija: *podnositelj zahtjeva ili dobavljač materijala, ovisno o slučaju, dostavlja izjavu o sukladnosti potkrijepljenu detaljnom dokumentacijom i izvješćima o ispitivanjima u skladu s normom ISO 6060 kojima dokazuje sukladnost s ovim mjerilom na temelju mjesečnih prosjeka za šest mjeseci koji prethode zahtjevu. Podacima se dokazuje sukladnost proizvodnog pogona ili, ako se otpadne vode pročišćavaju na drugoj lokaciji, gospodarskog subjekta koji pročišćava otpadne vode.*

3.4. Krom u otpadnim vodama iz pogona za štavljenje nakon pročišćavanja

Ukupna koncentracija kroma u otpadnim vodama iz postrojenja za štavljenje nakon obrade smije biti najviše 1,0 mg/l, kako je navedeno u Provedbenoj odluci Komisije 2013/84/EU⁵.

Procjena i verifikacija: *podnositelj zahtjeva ili dobavljač materijala, ovisno o slučaju, dostavlja izjavu o sukladnosti potkrijepljenu izvješćem o ispitivanju primjenom jedne od sljedećih metoda ispitivanja: ISO 9174, EN 1233 ili EN ISO 11885 za krom, kojim se dokazuje sukladnost s ovim mjerilom na temelju mjesečnih prosjeka za šest mjeseci koji prethode zahtjevu. Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu o sukladnosti s NRT-om br. 10. te NRT-om br. 11. ili 12., ovisno o slučaju, iz Provedbene odluke Komisije 2013/84/EU, u svrhu smanjenja udjela kroma u ispuštenim otpadnim vodama.*

Mjerilo 4. – Hlapivi organski spojevi (HOS)

Osim ako je drukčije navedeno, ukupna količina hlapivih organskih spojeva tijekom konačne proizvodnje obuće ne smije premašiti prosječno 18,0 g HOS-a po paru.

⁵ Provedbena odluka Komisije od 11. veljače 2013. o donošenju zaključaka o najboljim raspoloživim tehnikama (NRT) u okviru Direktive 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća o industrijskim emisijama za štavljenje kože (priopćeno pod brojem dokumenta C(2013) 618) (SL L 45, 16.2.2013., str. 13.)

Kad se radi o obući koja je razvrstana u skupinu osobne zaštitne opreme u skladu s Direktivom Vijeća 89/686/EEZ⁶, ukupna količina hlapivih organskih spojeva tijekom konačne proizvodnje obuće ne smije premašiti prosječno 20,0 g HOS-a po paru.

Procjena i verifikacija: podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu o sukladnosti potkrijepljenu izračunom ukupne količine hlapivih organskih spojeva tijekom konačne proizvodnje cipela u skladu s normom EN 14602. Izračunu se prilažu rezultati ispitivanja i dokumentacija (potvrda o kupljenoj koži, ljepilima, sredstvima za završnu obradu te o proizvodnji obuće), ovisno o slučaju.

Prema potrebi dostavlja se preslika certifikata koji je izdalo certifikacijsko tijelo prijavljeno u skladu s Direktivom 89/686/EEZ, kojim se dokazuje da je proizvod razvrstan u skupinu osobne zaštitne opreme.

Mjerilo 5. – Opasne tvari u proizvodu i sastavnim dijelovima cipele

Kad je riječ o tvarima u pogledu kojih su u skladu s člankom 57. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća⁷ ispunjena mjerila za razvrstavanje u skupinu posebno zabrinjavajućih tvari (SVHC) ili o tvarima ili smjesama u pogledu kojih su u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća⁸ ispunjena mjerila za razvrstavanje, označivanje i pakiranje (CLP) prema razredima opasnosti navedenima u tablici 2., njihova prisutnost u konačnom proizvodu i bilo kojim njegovim homogenim materijalima ili sastavnim dijelovima ograničena je u skladu s mjerilima 5.1. i 5.2.

Za potrebe ovog mjerila popis predloženih posebno zabrinjavajućih tvari i razredi opasnosti prema CLP-u grupirani su u tablici 2. u skladu sa svojim opasnim svojstvima.

Ovo se mjerilo ne primjenjuje na tvari ili smjese čija se svojstva mijenjaju nakon prerade (drugim riječima, tvari koje prestaju biti biodostupne ili se kemijski izmijene) tako da utvrđena opasnost više ne vrijedi. To uključuje kemijske reakcije u kojima dolazi do izmjene tvari, na primjer polimerizaciju pri kojoj se monomeri ili aditivi kovalentno vezuju.

Smatra se da su tekstilni proizvodi kojima je dodijeljen znak za okoliš EU-a na temelju ekoloških kriterija iz Odluke 2014/350/EU u skladu s mjerilom 5.

⁶ Direktiva Vijeća 89/686/EEZ od 21. prosinca 1989. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na osobnu zaštitnu opremu (SL L 399, 30.12.1989., str. 18.)

⁷ Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije (SL L 136, 29.5.2006., str. 3.)

⁸ Uredba (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (SL L 353, 31.12.2008., str. 1.)

Tablica 2. Skupine opasnosti koje su predmet ograničenja

Opasnosti 1. skupine – Posebno zabrinjavajuće tvari (SVHC) Opasnosti na temelju kojih se tvar ili smjesa svrstava u 1. skupinu: • tvari koje se nalaze na Popisu predloženih posebno zabrinjavajućih tvari Europske agencije za kemikalije (ECHA)⁹ • karcinogene, mutagene i/ili reproduktivno toksične tvari (CMR) kategorije 1.A ili 1.B H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df
Opasnosti 2. skupine – opasnosti prema CLP-u Opasnosti na temelju kojih se tvar ili smjesa svrstava u 2. skupinu: • CMR 2. kategorije: H341, H351, H361f, H361d, H361fd, H362 • toksičnost za vodeni okoliš 1. kategorije: H400, H410 • akutna toksičnost 1. i 2. kategorije: H300, H310, H330 • aspiracijska toksičnost 1. kategorije: H304 • specifična toksičnost za ciljane organe (STOT) 1. kategorije: H370, H372 • tvar koja izaziva preosjetljivost kože 1. kategorije: H317
Opasnosti 3. skupine – opasnosti prema CLP-u Opasnosti na temelju kojih se tvar ili smjesa svrstava u 3. skupinu: • toksičnost za vodeni okoliš 2., 3. i 4. kategorije: H411, H412, H413 • akutna toksičnost 3. kategorije: H301, H311, H331, EUH070 • STOT* 2. kategorije: H371, H373

* STOT = specifična toksičnost za ciljane organe.

5.1. Ograničenje posebno zabrinjavajućih tvari

⁹ Europska agencija za kemikalije (ECHA), Popis predloženih posebno zabrinjavajućih tvari za odobrenje, <http://www.echa.europa.eu/hr/candidate-list-table>

U konačnom proizvodu i bilo kojim njegovim homogenim materijalima ili sastavnim dijelovima koncentracija (maseni udio) tvari koje su identificirane u skladu s postupkom opisanom u članku 59. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1907/2006¹⁰ i uvrštene na Popis predloženih posebno zabrinjavajućih tvari smije biti najviše 0,10 %.

Za tvari s Popisa predloženih posebno zabrinjavajućih tvari koje su prisutne u konačnom proizvodu ni za bilo koje homogene materijale ili sastavne dijelove koji čine konačan proizvod u koncentraciji većoj od 0,10 % (maseni udio) ne odobrava se izuzeće od ovog zahtjeva.

Pregled se temelji na utvrđivanju potencijala za prisutnost takvih tvari u proizvodu.

Procjena i verifikacija: podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu o sukladnosti potkrijepljenu, prema potrebi, izjavama dobavljača materijala da u konačnom proizvodu i bilo kojim homogenim materijalima ili sastavnim dijelovima koji čine dio proizvoda nema posebno zabrinjavajućih tvari u koncentracijama većima od 0,10 % masenog udjela. Izjave se izrađuju u skladu s najnovijom inačicom Popisa predloženih tvari koji je objavila Europska agencija za kemikalije¹¹.

Ako se upotrebljavaju tekstilni proizvodi kojima je dodijeljen znak za okoliš EU-a, podnositelj zahtjeva dostavlja presliku certifikata o dodjeli znaka za okoliš EU-a iz kojeg je vidljivo da je znak dodijeljen u skladu s Odlukom 2014/350/EU.

5.2. Ograničenje na temelju tvari i smjesa razvrstanih prema CLP-u

Uz izuzetak podstava i uložnih tabanica kako su definirane u članku 2. stavku 2. ove Odluke, ovo se mjerilo primjenjuje kad je udio bilo kojeg homogenog materijala ili sastavnog dijela gornjišta ili vanjskog potplata cipele veći od 3,0 % masenog udjela u bilo kojem sastavnom dijelu. Kad se radi o podstavi ili uložnim tabanicama, bilo koji homogeni materijal ili sastavni dio koji se upotrebljava za podstavu ili uložnu tabanicu podliježe ograničenju kako je navedeno u sljedećem stavku.

Tvari i smjese koje pripadaju skupinama iz tablice 3. i u pogledu kojih su ispunjena mjerila za razvrstavanje u razrede opasnosti prema CLP-u navedene u tablici 2. ne smiju biti prisutne u homogenim materijalima ili sastavnim dijelovima koji čine konačan proizvod u koncentracijama većim od 0,10 % (maseni udio).

Tablica 3. Skupine tvari i smjesa na koje se primjenjuje mjerilo 5.2.

¹⁰ Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije (SL L 136, 29.5.2006., str. 3.)

¹¹ ECHA, Popis predloženih posebno zabrinjavajućih tvari za odobrenje, <http://www.echa.europa.eu/hr/candidate-list-table>

- *Aktivne tvari biocidnih proizvoda*
- *Bojila (uključujući tinte, pigmente i lakove)*
- *Pomoćni nosači, sredstva za ujednačavanje, pjenila i disperzanti, površinski aktivne tvari*
- *Sredstva za mašćenje*
- *Otapala*
- *Zgušnjivači za tisak, vezivna sredstva, stabilizatori i plastifikatori*
- *Usporivači gorenja*
- *Sredstva za međusobno vezivanje, ljepila*
- *Repelenti vode, nečistoća i mrlja*

Upotreba određenih tvari i smjesa iz tablice 3. izuzima se od zahtjeva mjerila 5.2. podložno uvjetima navedenima u tablici 4.

Tablica 4. Uvjeti za izuzeće koji se primjenjuju na upotrebu funkcionalnih tvari i smjesa

Tvari i smjese	Područje primjene izuzeća	Uvjeti za izuzeće	Primjenjivost na obuču
Nikal	H317, H351, H372	Nikal se može nalaziti samo u nehrđajućem čeliku. Stopa ispuštanja nikla iz nehrđajućeg čelika smije biti najviše 0,5 µg/cm ² na tjedan, kako je navedeno u mjerilu 6. (RSL).	Metalne zaštitne kapice i dodaci za obuču
Bojila za bojenje i nepigmentni tisak	H301, H311, H331, H317	Bojadisaonice i tiskarske radionice moraju upotrebljavati besprašna bojila ili uređaje za automatsko doziranje i raspršivanje boje kako bi se opasnost od izloženosti radnika na svela na najmanju moguću mjeru.	Bojila

Bojila za i nepigmentni tisak	H411, H412, H413	U pogledu postupaka bojenja u kojima se koriste reaktivna, direktna, indigoidna ili sumporna bojila razvrstana u te razrede treba biti ispunjen najmanje jedan od sljedećih uvjeta: 1) upotreba bojila visokog afiniteta; 2) postotak škarta ispod 3,0 %; 3) upotreba uređaja za slaganje boja; 4) provođenje standardnih radnih postupaka tijekom postupka bojenja; 5) primjena postupka uklanjanja boja radi pročišćavanja otpadnih voda. Iz ovih uvjeta izuzimaju se bojenje otopina i/ili digitalno tiskanje.	Bojila
Repelenti vode, nečistoća i mrlja	H413	Repelent i njegovi produkti razgradnje moraju biti lako i/ili inherentno biorazgradive i nebioakumulativne tvari u vodenom okolišu, uključujući i vodni sediment.	Repelenti vode
Ostaci pomoćnih tvari koji su pronađeni u bilo kojim homogenim materijalima ili sastavnim dijelovima koji čine konačan proizvod.			
Pomoćne tvari koje uključuju: nosače, sredstva za ujednačavanje, disperzante, površinski aktivne tvari, zgušnjivače, vezivna sredstva	H301, H311, H331, H371, H373, H317 (1B), H411, H412, H413, EUH070	Preparati se formuliraju s pomoću sustava za automatsko doziranje, a postupci su u skladu sa standardnim operativnim postupcima. Tvari razvrstane kao H311, H331 i H317 (1B) smiju u bilo kojem homogenom materijalu ili sastavnom dijelu koji je dio konačnog proizvoda biti prisutne u koncentracijama od najviše 1,0 % masenog udjela.	Pomoćne tvari

Procjena i verifikacija: podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu o sukladnosti s mjerilom 5.2. potkrijepljenu, ovisno o slučaju, izjavama dobavljača materijala. Izjavi se prilaže popis tvari i/ili tvari u smjesama koje su navedene u tablici 3. i prisutne u bilo kojem homogenom materijalu ili sastavnom dijelu koji je dio konačnog proizvoda te informacije o njihovom razvrstavanju ili nerazvrstavanju u razred opasnosti.

U svrhu potkrepljivanja izjava o razvrstavanju ili nerazvrstavanju u razred opasnosti za svaku se tvar ili smjesu dostavljaju sljedeće informacije:

- CAS broj, EC broj ili broj popisa (ako postoji za smjese),
- fizički oblik i stanje u kojem se tvar ili smjesa upotrebljava,
- usklađeni razredi opasnosti iz Uredbe CLP,
- podaci o samorazvrstavanju uneseni u ECHA-inu bazu podataka o registriranim tvarima prema Uredbi REACH (ako nije dostupno usklađeno razvrstavanje¹²),
- razvrstavanje smjesa u skladu s kriterijima iz Uredbe CLP.

Kod podataka o samorazvrstavanju koji su uneseni u bazu podataka o registriranim tvarima u skladu s Uredbom REACH prednost se daje podacima iz zajedničkih podnošenja registracije.

Ako je za razvrstavanje u bazi podataka o registriranim tvarima prema Uredbi REACH navedeno da „nema podataka” ili da su podaci „nejasni” ili ako tvar još nije registrirana na temelju Uredbe REACH, dostavljaju se toksikološki podaci u pogledu kojih su ispunjeni zahtjevi iz Priloga VII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 i koji su dostatni za jasno samorazvrstavanje u skladu s Prilogom I. Uredbi (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća¹³ i dodatnim smjernicama ECHA-e. U slučajevima u kojima „nedostaju podaci” ili su unosi u bazi podataka „nejasni” samorazvrstavanje se verificira, pri čemu su prihvatljivi sljedeći izvori informacija:

- toksikološke studije i procjene opasnosti koje su provele regulatorne agencije ravnopravne ECHA-i¹⁴, regulatorna tijela država članica ili međuvladina tijela,
- sigurnosno-tehnički list u cijelosti ispunjen u skladu s Prilogom II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006,
- dokumentirana stručna prosudba profesionalnog toksikologa koja se temelji na pregledu znanstvene literature i postojećim podacima iz ispitivanja te se prema potrebi potkrepljuje rezultatima iz novih ispitivanja koja provode neovisni laboratoriji koristeći se metodama koje priznaje ECHA,

¹² ECHA, Baza podataka registriranih tvari prema Uredbi REACH, <http://www.echa.europa.eu/hr/information-on-chemicals/registered-substances>.

¹³ Uredba (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (SL L 353, 31.12.2008., str. 1.)

¹⁴ ECHA, Suradnja s ravnopravnim regulatornim agencijama, <http://echa.europa.eu/hr/about-us/partners-and-networks/international-cooperation/cooperation-with-peer-regulatory-agencies>

- *potvrda koja se prema potrebi temelji na stručnoj prosudbi i koju je izdalo akreditirano tijelo za procjenu sukladnosti koje provodi procjene opasnosti u skladu s Globalno usklađenim sustavom (GHS) razvrstavanja i označivanja kemikalija ili sa sustavom razvrstavanja opasnosti prema CLP-u.*

Informacije o opasnim svojstvima tvari mogu se, u skladu s Prilogom XI. Uredbi (EZ) br. 1907/2006, dobiti i na drugi način osim ispitivanjem, primjerice primjenom alternativnih metoda poput in vitro metoda, kvantitativnih modela odnosa strukture i djelovanja ili uporabom grupiranja ili analogijskog pristupa (eng. read-across).

Za tvari i smjese navedene u tablici 4. za koje se odobrava izuzeće podnositelj zahtjeva dostavlja dokaz da su svi uvjeti za izuzeće ispunjeni.

Ako se upotrebljavaju tekstilni proizvodi kojima je dodijeljen znak za okoliš EU-a, podnositelj zahtjeva dostavlja presliku certifikata o dodjeli znaka za okoliš EU-a iz kojeg je vidljivo da je znak dodijeljen u skladu s Odlukom 2014/350/EU.

Mjerilo 6. – Popis ograničenih tvari (RSL)

Ovo se mjerilo primjenjuje kad je maseni udio bilo kojeg homogenog materijala ili sastavnog dijela u gornjištu ili vanjskom potplatu cipele u bilo kojem dijelu veći od 3,0 %.

Konačni proizvod, homogeni materijali ili sastavni dijelovi koji su dio konačnog proizvoda, ili upotrijebljene proizvodne recepture, ovisno o slučaju, ne smiju sadržavati tvari navedene na Popisu ograničenih tvari. Za svaku tvar ili skupinu tvari s Popisa ograničenih tvari navedeni su primjenjivost, područje primjene ograničenja te zahtjevi u pogledu verifikacije i ispitivanja. Popis ograničenih tvari nalazi se u Dodatku I. ovoj Odluci.

Podnositelj zahtjeva o Popisu ograničenih tvari obavješćuje sve dobavljače materijala ili sastavnih dijelova koji će se upotrijebiti kao sastavni dijelovi proizvoda kojem se dodjeljuje znak za okoliš EU-a.

Smatra se da su tekstilni proizvodi kojima je dodijeljen znak za okoliš EU-a na temelju ekoloških kriterija iz Odluke 2014/350/EU u skladu s mjerilom 6.

Procjena i verifikacija: *podnositelj zahtjeva i njegov dobavljač / njegovi dobavljači materijala, ovisno o slučaju, dostavlja/dostavljaju izjavu o sukladnosti s Popisom ograničenih tvari koju potkrepljuju dokazima povezanim s tvarima i smjesama koje se upotrebljavaju za proizvodnju konačnog proizvoda ili njegovih materijala. Provjera se obavlja za svaki relevantni zahtjev kako je naznačeno u Popisu ograničenih tvari, a koji može uključivati:*

- *izjave dobivene od osoba odgovornih za povezane proizvodne faze,*
- *izjave dobavljača kemikalija, ili*

- rezultate laboratorijske analize uzoraka konačnog proizvoda.

Ako su potrebni, sigurnosno-tehnički listovi izrađuju se u skladu sa smjernicama u odjeljcima 10., 11. i 12. Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 (Zahtjevi za sastavljanje sigurnosno-tehničkih listova). Nepotpune sigurnosno-tehničke listove trebat će dopuniti izjavama dobavljača kemikalija.

Ako je neophodna laboratorijska analiza konačnog proizvoda, ona se provodi na određenoj proizvodnoj liniji i na temelju nasumičnog uzorkovanja. Prema potrebi se provodi svake godine tijekom razdoblja važenja odobrenja kako bi se dokazala stalna sukladnost s mjerilom Popisa ograničenih tvari, a rezultati se zatim priopćavaju mjerodavnom nadležnom tijelu.

Prihvaćaju se podaci iz ispitivanja koji su prikupljeni za potrebe postizanja sukladnosti s Popisom ograničenih tvari za sektor te ostali sustavi certificiranja obuča ako su metode ispitivanja jednakovrijedne.

Ako se upotrebljavaju tekstili kojima je dodijeljen znak za okoliš EU-a, podnositelj zahtjeva dostavlja presliku potvrde o dodjeli znaka za okoliš EU-a iz koje je vidljivo da je znak dodijeljen u skladu s Odlukom Komisije 2014/350/EU.

Mjerilo 7. – Parametri s pomoću kojih se povećava trajnost

Radna i sigurnosna obuća mora imati oznaku CE i u pogledu nje moraju biti ispunjeni zahtjevi u pogledu trajnosti utvrđeni u skladu s Direktivom Vijeća 89/686/EEZ. Za svu ostalu obuću moraju biti ispunjeni zahtjevi navedeni u tablici 5.

Tablica 5. Parametri trajnosti

Parametar / standardna metoda ispitivanja		Opća sportska obuća	Školska obuća	Obuća za svako dnevne prilike	Muška gradska obuća	Obuća za hladno vrijeme	Ženska gradska obuća	Modna obuća	Dječja obuća	Obuća za zatvorene prostore
Otpornost gornjišta na savijanje: (tisuća ciklusa bez vidljivih oštećenja)/ EN 13512		Suho = 100 Mokro = 20	Suho = 100 Mokro = 20	Suho = 80 Mokro = 20	Suho = 80 Mokro = 20	Suho = 100 Mokro = 20 – 20° = 30	Suho = 50 Mokro = 10	Suho = 15	Suho = 15	Suho = 15
Čvrstoća gornjišta na kidanje (prosječna sila kidanja, N)/ EN 13571	Koža Ostali materijali	≥ 80 ≥ 40	≥ 60 ≥ 40	≥ 60 ≥ 40	≥ 60 ≥ 40	≥ 60 ≥ 40	≥ 40 ≥ 40	≥ 30 ≥ 30	≥ 30 ≥ 30	≥ 30 ≥ 30
Otpornost potplata na savijanje: EN 17707	Povećanje reza (mm) Bsp = bez spontanijih pukotina	≤ 4 Bsp	≤ 4 Bsp	≤ 4 Bsp	≤ 4 Bsp	≤ 4 Bsp pri – 10 °C	≤ 4 Bsp			
Otpornost potplata na trošenje/ EN 12770	D ≥ 0.9 g/cm ³ (mm ³) D < 0.9 g/cm ³ (mg)	≤ 200 ≤ 150	≤ 200 ≤ 150	≤ 250 ≤ 170	≤ 350 ≤ 200	≤ 200 ≤ 150	≤ 400 ≤ 250			≤ 450 ≤ 300
Prianjanje gornjišta (N/mm) / EN 17708		≥ 4,0	≥ 4,0	≥ 3,0	≥ 3,5	≥ 3,5	≥ 3,0	≥ 2,5	≥ 3,0	≥ 2,5
Čvrstoća potplata na kidanje (prosječna čvrstoća, N/mm) / EN 12771	D 0.9 g/cm ³ ≥ D < 0.9 g/cm ³	8 6	8 6	8 6	6 4	8 6	6 4	5 4	6 5	5 4
Postojanost obojenja unutrašnjosti obuće (podstave ili unutarnje strane gornjišta). Stupanj sive na filcu nakon 50 mokrih ciklusa / EN ISO 17700		≥ 2/3	≥ 2/3	≥ 2/3	≥ 2/3	≥ 2/3	≥ 2/3		≥ 2/3	≥ 2/3
Ciklusi trošenja podstava i uložnih tabanica / EN 17704		>25 600 suhi >12 800 mokri	>25 600 suhi >12 800 mokri	>25 600 suhi >12 800 mokri	>25 600 suhi >6 400 mokri	> 25 600 suhi >12 800 mokri	>25 600 suhi >6 400 mokri	>25 600 suhi >3 200 mokri	>=25 600 suhi >=12 800 mokri	>8 400 suhi >1 600 mokri

Procjena i verifikacija: podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu o sukladnosti potkrijepljenu izvješćima o ispitivanjima kako je navedeno u tablici 5.

Prema potrebi dostavlja se preslika certifikata koji je izdalo certifikacijsko tijelo prijavljeno u skladu s Direktivom 89/686/EEZ i kojim se dokazuje da je proizvod razvrstan u skupinu osobne zaštitne opreme.

Mjerilo 8. – Društveno odgovorno poslovanje s obzirom na radne aspekte

Zahtjevi iz ovog mjerila primjenjuju se na pogone za sastavljanje obuće u konačnom obliku.

Uzimajući u obzir Trostranu deklaraciju Međunarodne organizacije rada (ILO) o načelima koja se odnose na multinacionalna poduzeća i socijalnu politiku, Globalni sporazum UN-a (2. stup), Vodeća načela UN-a o poslovanju i ljudskim pravima te Smjernice OECD-a za multinacionalna poduzeća, podnositelj zahtjeva dobavlja potvrdu treće strane potkrijepljenu terenskim revizijama o tome da se u pogonima za sastavljanje obuće u konačnom obliku poštuju primjenjiva načela sadržana u temeljnim konvencijama ILO-a te u dodatnim odredbama u nastavku.

Temeljne konvencije ILO-a:

(i) Dječji rad:

- Konvencija o najnižoj dobi za zapošljavanje, 1973. (br. 138)
- Konvencija o najgorim oblicima dječjeg rada, 1999. (br. 182)

(ii) Prisilni i obvezni rad:

- Konvencija o prisilnom radu, 1930. (br. 29) i Protokol uz Konvenciju o prisilnom radu iz 2014.;
- Konvencija o ukidanju prisilnog rada, 1957. (br. 105).

(iii) Sloboda udruživanja i pravo na kolektivno pregovaranje:

- Konvencija o slobodi udruživanja i zaštiti prava na organiziranje, 1948. (br. 87);
- Konvencija o pravu na organiziranje i kolektivno pregovaranje, 1949. (br. 98).

(iv) Diskriminacija:

- Konvencija o jednakosti plaća, 1951. (br. 100);
- Konvencija o diskriminaciji u odnosu na zaposlenje i zanimanje, 1958. (br. 111).

Dodatne odredbe:

(v) Radno vrijeme:

- Konvencija ILO-a o radnom vremenu u industriji, 1919. (br. 1)

(vi) Naknada:

- Konvencija ILO-a o utvrđivanju minimalne plaće, 1970. (br. 131)
- Plaća dostatna za život: Podnositelj zahtjeva osigurava da plaće isplaćene u uobičajenom radnom tjednu uvijek ispunjavaju barem pravne standarde ili minimalne standarde u industriji te da su dovoljne za zadovoljenje osnovnih potreba osoblja i omogućuju određeni višak prihoda. Provedbu se revidira u skladu sa smjernicom SA8000¹⁵ o „naknadi”.

(vii) Zdravlje i sigurnost:

- Konvencija ILO-a o upotrebi kemikalija na radu, 1981. (br. 170);
- Konvencija ILO-a o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu, 1990. (br. 155).

Na lokacijama gdje su prava na slobodu udruživanja i kolektivno pregovaranje ograničena zakonom poduzeće mora priznavati zakonita udruženja zaposlenika s kojima može započeti dijalog o pitanjima na radnom mjestu.

Postupak revizije uključuje savjetovanje s vanjskim dionicima na lokalnim područjima oko postrojenja, uključujući sindikate, organizacije u zajednicama, nevladine organizacije i stručnjake u području rada. Podnositelj zahtjeva na internetu objavljuje objedinjene rezultate i glavne zaključke revizije kako bi zainteresiranim potrošačima pružio dokaze o poslovanju svojih dobavljača.

Procjena i verifikacija: podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu o sukladnosti te preslike certifikata i popratnih revizijskih izvješća za svako postrojenje za završno sklapanje proizvoda za model/e za koje se traži dodjela znaka za okoliš.

Neovisne terenske revizije provode privatni revizori kvalificirani za ocjenjivanje sukladnosti opskrbnog lanca u industriji obučeni sa socijalnim standardima ili kodeksima ponašanja, ili inspektori rada koje je imenovalo nacionalno tijelo kad se radi o zemljama koje su ratificirale Konvenciju ILO-a o inspekciji rada, 1947. (br. 81) i kad se nadzorom ILO-a utvrdi da su nacionalni sustavi inspekcije rada učinkoviti¹⁶, a područjem primjene sustava inspekcije obuhvaćena su prethodno navedena područja.

¹⁵ Social Accountability International, Social Accountability 8000 International Standard, <http://www.sa-intl.org>.

¹⁶ Vidjeti NORMLEX ILO (<http://www.ilo.org/dyn/normlex/en>) i dodatne smjernice.

Prihvaćaju se certifikati koji nisu stariji od 12 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, dobiveni u okviru programa ili postupaka kojima se revidira sukladnost s primjenjivim načelima navedenih temeljnih konvencija ILO-a te s dodatnim odredbama o radnom vremenu, naknadama te zdravlju i sigurnosti.

Mjerilo 9. – Ambalaža

Ovo se mjerilo primjenjuje samo na primarnu ambalažu kako je definirana Direktivom 94/62/EZ Europskog parlamenta i Vijeća¹⁷.

9.1. Karton i papir

Karton i papir koji se upotrebljavaju za konačnu ambalažu obuču moraju biti izrađeni od 100 % recikliranog materijala.

9.2. Plastika

Plastika koja se upotrebljava za konačnu ambalažu obuču mora biti izrađena od najmanje 80 % recikliranog materijala.

Procjena i verifikacija: podnositelj zahtjeva ili dobavljač ambalaže, ovisno o slučaju, dostavlja izjavu o sukladnosti u kojoj navodi sastav materijala u ambalaži te udio recikliranih i kemijski neobrađenih materijala.

Mjerilo 10. – Podaci na ambalaži

10.1. Upute za korisnike

Uz proizvod se dostavljaju sljedeći podaci:

- upute o čišćenju i njezi za svaki proizvod,
- natpis „Obuču nemojte baciti, već je popravite. Tako se manje šteti okolišu.” te
- natpis „Obuču odbacite na odgovarajuće lokalno mjesto prikupljanja otpada”.

Procjena i verifikacija: podnositelj zahtjeva dostavlja uzorak ambalaže ili prijedlog dizajna ambalaže s prikazom uputa za korisnike koje će biti dostavljene uz proizvod.

¹⁷ Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća 94/62/EZ od 20. prosinca 1994. o ambalaži i ambalažnom otpadu (SL L 365, 31.12.1994., str. 10.)

10.2. – Informacije koje se pojavljuju na znaku za okoliš EU-a.

Ako se upotrebljava neobvezna oznaka s poljem za tekst, ona prema potrebi mora sadržavati bilo koja tri od sljedećih navoda:

- i. prirodno podrijetlo sirovina kojima se upravlja na održiv način (ako se primjenjuje mjerilo 1.);
- ii. smanjena količina onečišćenja tijekom proizvodnih postupaka;
- iii. smanjena upotreba opasnih tvari;
- iv. ispitana trajnost;
- v. upotrijebljeno xx % organskog pamuka (tvrdnja moguća samo ako je, na temelju mjerila 1.2. (a), više od 95 % ukupnog pamuka organsko).

Smjernice za upotrebu neobvezne oznake s poljem za tekst dostupne su u „Smjernicama za upotrebu logotipa znaka za okoliš” na internetskoj stranici:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf

Procjena i verifikacija: podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu o sukladnosti zajedno s uzorkom etikete proizvoda ili prijedlogom dizajna kojim se prikazuje gdje je postavljen znak za okoliš EU-a.

Dodatak I.

Popis ograničenih tvari (RSL)

Ovaj se popis primjenjuje na tvari koje se mogu upotrijebiti tijekom proizvodnog postupka ili koje mogu biti prisutne u konačnom proizvodu. U Popisu ograničenih tvari povezanom sa znakom za okoliš EU-a navode se tvari ili skupine tvari čija se prisutnost u konačnom proizvodu, njegovim materijalima ili sastavnim dijelovima ili proizvodnim recepturama, ovisno o slučaju, posebno ograničava ili provjerava. Ta se ograničenja primjenjuju na sljedeće:

- faze proizvodnje (na primjer bojenje);
- recepture koje se upotrebljavaju u fazama proizvodnje obuće (na primjer pomoćne tvari);
- homogene materijale ili sastavne dijelove (na primjer sintetička ili prirodna guma);
- konačne proizvode.

Za svaki se zahtjev navode primjenjivost, materijal/materijali i/ili faza/faze proizvodnje prema potrebi, područje primjene ograničenja te zahtjevi u pogledu provjere i/ili ispitivanja.

Podnositelj zahtjeva o Popisu ograničenih tvari obavještuje sve dobavljače materijala.

Smatra se da su tekstilni proizvodi kojima je dodijeljen znak za okoliš EU-a na temelju ekoloških kriterija iz Odluke 2014/350/EU u skladu s mjerilom 6.

Tablica 1. Sljedeća se ograničenja primjenjuju na navedene faze proizvodnje.

Primjenjivost	Područje primjene ograničenja	Granične vrijednosti	Provjera
<i>(a) Pomoćne tvari</i>			
<i>Sve smjese ili formulacije koji se upotrebljavaju tijekom faza proizvodnje kože, tekstila te premazane kože i tekstila</i>	Sljedeće se tvari ne smiju upotrebljavati u smjesama ili formulacijama koje se upotrebljavaju tijekom faza proizvodnje te podliježu graničnim vrijednostima u pogledu prisutnosti tvari u konačnom proizvodu: – nonilfenol, miješani izomeri (CAS br. 25154-52-3) – 4-nonilfenol (CAS br. 104-40-5) – 4-nonilfenol, razgranati (CAS br. 84852-15-3) – oktilfenol (CAS br. 27193-28-8) – 4-oktilfenol (CAS br. 1806-26-4) – 4-tert-oktilfenol (CAS br. 140-66-9) Sljedeći alkilfenoletoksilati (APEO-ovi): – polioksietiliran oktil fenol (CAS br. 9002-93-1) – polioksietiliran nonil fenol (CAS br. 9016-45-9) – polioksietiliran p-nonil fenol (CAS br. 26027-38-3)	<i>ukupno 25 mg/kg za tekstile</i> <i>ukupno 100 mg/kg za kožu</i>	Procjena i verifikacija: podnositelj zahtjeva ili dobavljač/dobavljači materijala dostavljaju izjavu o tome da te tvari nisu upotrijebljene, što potkrepljuju sigurnosno-tehničkim listom, ili rezultate ispitivanja konačnog proizvoda ili kože, tekstila ili premazane kože ili tekstila od kojih je konačni proizvod izrađen. Metoda ispitivanja: koža: EN ISO 18218-2 (neizravna metoda); tekstil i premazani tekstil: EN ISO 18254 za alkilfenoletoksilate; za alkilfenole se ispitivanje konačnog proizvoda provodi ekstrakcijom u otopini, nakon čega slijedi LC-MS ili GC-MS.
<i>Postupci bojenja i završne obrade kože, tekstila te premazane kože i tekstila</i>	Sljedeće se tvari ne smiju upotrebljavati u smjesama ili formulacijama za bojenje i završnu obradu kože, premazane kože i tekstila: – bis(hidrogenirani lojev alkil) dimetil amonijev klorid (DTDMAC)	<i>Nije primjenjivo</i>	Procjena i verifikacija: podnositelj zahtjeva ili dobavljač/dobavljači materijala dostavlja/dostavljaju izjavu o tome da nisu upotrijebljene te tvari.

Primjenjivost	Područje primjene ograničenja	Granične vrijednosti	Provjera
<i>tekstila</i>	– distearil dimetil amonijev klorid (DSDMAC) – di(očvršli loj) dimetil amonijev klorid (DHTDMAC) – etilen diamin tetra acetat (EDTA) – dietilen triamin penta acetat (DTPA) – 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol – nitrilotrioctena kiselina (NTA)		
<i>(b) Kolofo nij</i>			
<i>Tiskanje, nanošenje laka i lijepljenje</i>	Kolofo nij se ne smije upotrebljavati kao sastojak u tiskarskim tintama, lakovima ili lijeplima.	<i>Nije primjenjivo</i>	Procjena i verifikacija: podnositelj zahtjeva ili dobavljač/dobavljači dostavlja/dostavljaju izjavu o tome da nije upotrijebljen kolofo nij.
<i>(c) Otapala</i>			
<i>Pomoćne tvari koje se upotrebljavaju u smjesama, formulacijama i lijeplima za kožu, tekstil, premazanu kožu i tekstil, plastiku te</i>	Sljedeće se tvari ne smiju upotrebljavati u smjesama ili formulacijama za preradu sastavnih materijala ni u lijeplima koja se upotrebljavaju tijekom sastavljanja konačnog proizvoda: – 2-metoksietanol – N,N-dimetilformamid – 1-metil-2-pirolidon – bis(2-metoksietil)eter	<i>Nije primjenjivo</i>	Procjena i verifikacija: podnositelj zahtjeva ili dobavljač/dobavljači materijala dostavlja/dostavljaju izjavu o tome da nisu upotrijebljene te tvari.

Primjenjivost	Područje primjene ograničenja	Granične vrijednosti	Provjera
<i>konačne proizvode</i>	– 4,4'-diaminodifenilmetan – 1,2,3-trikloropropan – 1,2-dikloroetan; etilen diklorid – 2-etoksietanol – benzen-1,4-diamin dihidroklorid – bis(2-metoksietil)eter – formamid – N-metil-2-pirolidon – trikloroetilen		
<i>(d) Klorirani parafini</i>			
<i>Sve faze proizvodnje kože, sintetičke gume, plastike, tekstila i premaza</i>	Klorirani parafini kratkog lanca (SCCP-i), C10 – C13, ne smiju se upotrebljavati za proizvodnju i završnu obradu kože, sintetičke gume, plastike, tekstila ili premaza.	<i>Nije moguće utvrditi</i>	Procjena i verifikacija: podnositelj zahtjeva ili dobavljač/dobavljači materijala dostavlja/dostavljaju izjavu o tome da nisu upotrijebljeni klorirani parafini kratkog lanca, C10 – C13, koju potkrepljuju sigurnosno-tehničkim listom. U protivnom, podnositelj zahtjeva i/ili dobavljač/dobavljači materijala dostavlja/dostavljaju izjavu potkrijepljenu rezultatima izvješća o ispitivanju u skladu s normom EN ISO 18219.
<i>Prerada materijala za kožu, sintetičku gumu, plastiku, tekstile i premaze</i>	Ograničava se upotreba kloriranih parafina srednjeg lanca (MCCP-i), C14 – C17, u proizvodnji i završnoj obradi kože, sintetičke gume, plastike, tekstila ili premaza.	1 000 mg/kg	Procjena i verifikacija: podnositelj zahtjeva ili dobavljač/dobavljači materijala dostavlja/dostavljaju izjavu o tome da nisu upotrijebljeni klorirani parafini srednjeg lanca, C14 – C17, koju potkrepljuju sigurnosno-tehničkim listom. U protivnom, podnositelj zahtjeva i/ili dobavljač/dobavljači materijala dostavlja/dostavljaju izjavu potkrijepljenu rezultatima

Primjenjivost	Područje primjene ograničenja	Granične vrijednosti	Provjera
			<i>izvješća o ispitivanju u skladu s normom EN ISO 18219.</i>
<i>(e) Biocidni proizvodi kako su definirani u članku 3. stavku 1. točki (a) Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća¹⁸</i>			
<i>Upotrebljavaju se tijekom prijevoza ili skladištenja sirovina i polugotovih materijala, konačnih proizvoda ili ambalaže konačnih proizvoda</i>	i. Dopušta se upotreba samo sljedećih aktivnih tvari kako su definirane u članku 3. stavku 1. točki (c) Uredbe br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća¹⁹: – aktivnih tvari uvrštenih na popis sastavljen u skladu s člankom 9. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 528/2012 za određenu vrstu proizvoda (tj. vlakana, kože, gume i polimeriziranih materijala), pod uvjetom da su ispunjeni ondje navedeni uvjeti ili ograničenja, – aktivnih tvari iz Priloga I. toj Uredbi ako su ispunjeni ondje navedeni uvjeti ili ograničenja, – aktivnih tvari koje se ispituju za određenu vrstu proizvoda u programu rada iz članka 89. stavka 1. Uredbe (EU) br. 528/2012.	<i>nije primjenjivo</i>	Procjena i verifikacija: podnositelj zahtjeva i dobavljač materijala dostavljaju izjave da biocidi nisu upotrijebljeni prije prijevoza i skladištenja ili dokaz da je upotreba određene biocidne aktivne tvari dopuštena u skladu s Uredbom (EU) br. 528/2012. <i>Ako su upotrijebljene, dostavlja se popis aktivnih tvari koje su dodane ambalaži konačnog proizvoda ili tijekom prijevoza ili skladištenja sirovina i polugotovih materijala te povezane oznake opasnosti.</i>
	ii. Konačnom se proizvodu ili bilo kojem njegovom dijelu tijekom sastavljanja obučne ne smiju dodavati biocidni proizvodi koji	<i>nije primjenjivo</i>	Procjena i verifikacija: podnositelj zahtjeva i dobavljač materijala dostavljaju izjave da biocidni proizvodi nisu upotrijebljeni u konačnom proizvodu ili bilo kojem

¹⁸ Uredba (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda Tekst značajan za EGP (SL L 167, 27.6.2012., str. 1.)

¹⁹ Uredba (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda Tekst značajan za EGP (SL L 167, 27.6.2012., str. 1.)

Primjenjivost	Područje primjene ograničenja	Granične vrijednosti	Provjera
	konačnom proizvodu daju biocidna svojstva.		<i>njegovom dijelu.</i>
	iii. Klorofenoli (njihove soli i esteri), organokositreni spojevi (uključujući TBT, TPhT, DBT i DOT) i dimetil fumarat (DMFu), triklosan i nanosrebro ne smiju se upotrebljavati tijekom prijevoza ili skladištenja proizvoda, bilo kojeg njegovog sastavnog dijela i bilo kojih homogenih materijala te ih se ne smije dodavati konačnom proizvodu ili ambalaži proizvoda.	<i>Nije moguće utvrditi</i>	Procjena i verifikacija: podnositelj zahtjeva ili dobavljač/dobavljači materijala dostavlja/dostavljaju izjavu o tome da nisu upotrijebljene te tvari. Izjavi se prilažu rezultati ispitivanja konačnog proizvoda na prisutnost sljedećih tvari: klorofenoli: koža, EN ISO 17070; tekstili, XP G 08-015 (granične vrijednosti detekcije: koža: 0,1 ppm, tekstili: 0,05 ppm); dimetil fumarat: ISO/TS 16186.
<i>(f) Ostale specifične tvari</i>			
<i>Proizvodne recepture i ljepila koji se upotrebljavaju u konačnom proizvodu ili bilo kojem njegovom dijelu</i>	Sljedeće se tvari ne smiju namjerno dodati smjesama i formulacijama ili ljepilima koji se upotrebljavaju tijekom sastavljanja obuće: – klorirani ili bromirani dioksini ili furani – klorirani ugljikovodici (1,1,2,2-tetrakloroetan, pentakloroetan, 1,1,2-trikloroetan, 1,1-dikloroetilen) – heksaklorocikloheksan – monometildibromo-difenilmetan – monometildikloro-difenilmetan – nitriti	<i>nije primjenjivo</i>	Procjena i verifikacija: podnositelj zahtjeva ili dobavljač/dobavljači materijala dostavlja/dostavljaju izjavu o tome da nisu upotrijebljene te tvari.

Primjenjivost	Područje primjene ograničenja	Granične vrijednosti	Provjera
	– polibrominirani bifenili (PBB) – pentabromodifenil eter (PeBDE) – oktabromodifenil eter (OBDE) – poliklorirani bifenili (PCB) – poliklorirani terfenili (PCT) – tri(2,3-dibromopropil)fosfat (TRIS) – trimetilfosfat – tris-(aziridinil)-fosfin oksid (TEPA) – tris(2-kloroetil)-fosfat (TCEP) – dimetil metilfosfonat (DMMP)		

Tablica 2. Sljedeća se ograničenja primjenjuju na postupke koji se odvijaju u bojadisaonicama.

Primjenjivost	Područje primjene ograničenja	Granične vrijednosti	Provjera																																																		
(a) Nosači																																																					
Nosači koji se upotrebljavaju pri upotrebi disperznih bojila u postupcima bojenja	Ne smiju se upotrebljavati halogenirani pospješivači bojenja (nosači) (primjeri nosača jesu: 1,2 diklorobenzen, 1,2,4-triklorobenzen, klorofenoksietanol).	Nije primjenjivo	Procjena i verifikacija: podnositelj zahtjeva ili dobavljač/dobavljači materijala dostavlja/dostavljaju izjavu o sukladnosti koju potkrepljuju sigurnosno-tehničkim listom.																																																		
Nosači koji se upotrebljavaju kao pjenila za plastiku i pjene	Halogenirani organski spojevi ne smiju se upotrebljavati kao pjenila ili pomoćna pjenila.	Nije primjenjivo	Procjena i verifikacija: podnositelj zahtjeva ili dobavljač/dobavljači materijala dostavlja/dostavljaju izjavu o sukladnosti koju potkrepljuju sigurnosno-tehničkim listom.																																																		
(b) Ograničene boje																																																					
Azo boje i azo bojila Primjena u postupcima bojenja	Sljedeći karcinogeni aromatični amini ne smiju biti prisutni u konačnom proizvodu. <table><tr><th>Arilamin</th><th>CAS broj</th></tr><tr><td>4-aminodifenil</td><td>92-67-1</td></tr><tr><td>benzidin</td><td>92-87-5</td></tr><tr><td>4-kloro-o-toluidin</td><td>95-69-2</td></tr><tr><td>2-naftilamin</td><td>91-59-8</td></tr><tr><td>o-amino-azotoluen</td><td>97-56-3</td></tr><tr><td>2-amino-4-nitrotoluen</td><td>99-55-8</td></tr><tr><td>p-kloroanilin</td><td>106-47-8</td></tr><tr><td>2,4-diaminoanisol</td><td>615-05-4</td></tr><tr><td>4,4'-diaminodifenilmetan</td><td>101-77-9</td></tr><tr><td>3,3'-diklororobenzidin</td><td>91-94-1</td></tr><tr><td>3,3'-dimetoksibenzidin</td><td>119-90-4</td></tr><tr><td>3,3'-dimetilbenzidin</td><td>119-93-7</td></tr><tr><td>3,3'-dimetil-4,4'-diaminodifenilmetan</td><td>838-88-0</td></tr><tr><td>p-krezidin</td><td>120-71-8</td></tr><tr><td>4,4'-metilen-bis-(2-kloroanilin)</td><td>101-14-4</td></tr><tr><td>4,4'-oksidianilin</td><td>101-80-4</td></tr><tr><td>4,4'-tiodianilin</td><td>139-65-1</td></tr><tr><td>o-toluidin</td><td>95-53-4</td></tr><tr><td>2,4-diaminotoluen</td><td>95-80-7</td></tr><tr><td>2,4,5-trimetilanilin</td><td>137-17-7</td></tr><tr><td>o-anisidin (2-metoksianilin)</td><td>90-04-0</td></tr><tr><td>2,4-ksilidin</td><td>95-68-1</td></tr><tr><td>2,6-ksilidin</td><td>87-62-7</td></tr><tr><td>4-aminoazobenzen</td><td>60-09-3</td></tr></table>	Arilamin	CAS broj	4-aminodifenil	92-67-1	benzidin	92-87-5	4-kloro-o-toluidin	95-69-2	2-naftilamin	91-59-8	o-amino-azotoluen	97-56-3	2-amino-4-nitrotoluen	99-55-8	p-kloroanilin	106-47-8	2,4-diaminoanisol	615-05-4	4,4'-diaminodifenilmetan	101-77-9	3,3'-diklororobenzidin	91-94-1	3,3'-dimetoksibenzidin	119-90-4	3,3'-dimetilbenzidin	119-93-7	3,3'-dimetil-4,4'-diaminodifenilmetan	838-88-0	p-krezidin	120-71-8	4,4'-metilen-bis-(2-kloroanilin)	101-14-4	4,4'-oksidianilin	101-80-4	4,4'-tiodianilin	139-65-1	o-toluidin	95-53-4	2,4-diaminotoluen	95-80-7	2,4,5-trimetilanilin	137-17-7	o-anisidin (2-metoksianilin)	90-04-0	2,4-ksilidin	95-68-1	2,6-ksilidin	87-62-7	4-aminoazobenzen	60-09-3	30 mg/kg za svaki arilamin u konačnom proizvodu	Procjena i verifikacija: podnositelj zahtjeva ili dobavljač/dobavljači materijala dostavlja/dostavljaju izjavu o sukladnosti potkrijepljenu rezultatima određenog ispitivanja u skladu s normama EN 14362-1:2012 i 3:2012 za tekstile i CEN ISO/TS 17234-1 i 2 za kožu. (Napomena: lažni pozitivni nalazi mogući su u pogledu prisutnosti 4-aminoazobenzena te ih se stoga prijavljuje.)
Arilamin	CAS broj																																																				
4-aminodifenil	92-67-1																																																				
benzidin	92-87-5																																																				
4-kloro-o-toluidin	95-69-2																																																				
2-naftilamin	91-59-8																																																				
o-amino-azotoluen	97-56-3																																																				
2-amino-4-nitrotoluen	99-55-8																																																				
p-kloroanilin	106-47-8																																																				
2,4-diaminoanisol	615-05-4																																																				
4,4'-diaminodifenilmetan	101-77-9																																																				
3,3'-diklororobenzidin	91-94-1																																																				
3,3'-dimetoksibenzidin	119-90-4																																																				
3,3'-dimetilbenzidin	119-93-7																																																				
3,3'-dimetil-4,4'-diaminodifenilmetan	838-88-0																																																				
p-krezidin	120-71-8																																																				
4,4'-metilen-bis-(2-kloroanilin)	101-14-4																																																				
4,4'-oksidianilin	101-80-4																																																				
4,4'-tiodianilin	139-65-1																																																				
o-toluidin	95-53-4																																																				
2,4-diaminotoluen	95-80-7																																																				
2,4,5-trimetilanilin	137-17-7																																																				
o-anisidin (2-metoksianilin)	90-04-0																																																				
2,4-ksilidin	95-68-1																																																				
2,6-ksilidin	87-62-7																																																				
4-aminoazobenzen	60-09-3																																																				

Tablica 3. Sljedeća se ograničenja primjenjuju na postupke završne obrade konačnog proizvoda.

Primjenjivost	Područje primjene ograničenja	Granične vrijednosti	Provjera
<i>(a) Per- i polifluorirane kemikalije (PFC)</i>			
<i>Konačni proizvod</i>	i. Fluorirani repelenti vode, mrlja i ulja ne smiju se upotrebljavati za impregnaciju obuće. U njih su uključeni perfluorirani i polifluorirani proizvodi za obradu. U nefluoriranim postupcima moraju se upotrebljavati tvari koje su lako biorazgradive i nebioakumulativne u vodnom okolišu, uključujući i vodni sediment.	<i>nije primjenjivo</i>	Procjena i verifikacija: <i>podnositelj zahtjeva ili dobavljač materijala dostavlja izjavu o sukladnosti koju potkrepljuje sigurnosno-tehničkim listom.</i>
<i>Obuća koja ima prijavljena svojstva otpornosti na vodu</i>	ii. Fluoropolimerne membrane i laminati smiju se upotrebljavati za obuću samo ako je propisana propusnost materijala na vodu niža od 0,2 g, a upijanje vode manje od 30 % u skladu s normom ISO 20347. Fluoropolimerne membrane ne smiju se proizvoditi primjenom perfluorooktanske kiseline (PFOA) ili bilo kojeg njezina većeg homologa kako je definirano normom OECD-a.	<i>Nije primjenjivo</i>	Procjena i verifikacija: <i>podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu o sukladnosti koju je dao proizvođač membrana ili laminata u pogledu proizvodnje polimera. Izjava se potkrepljuje rezultatima tehničkih ispitivanja prodiranja vode u materijal u skladu s normom ISO 20347.</i>
<i>(b) Usporivači gorenja</i>			
<i>Obuća s ugrađenom funkcijom usporavanja gorenja</i>	i. Upotreba usporivača gorenja dopuštena je samo za obuću koja je razvrstana i ima oznaku CE kao osobna zaštitna oprema III. kategorije s ugrađenom funkcijom usporavanja gorenja kako bi se osigurala sigurnost na radnom mjestu u skladu sa specifikacijama iz Direktive 89/686/EEZ. Tvar/tvari koje se upotrebljavaju za postizanje svojstva vatrootpornosti u skladu su s mjerilom 5.	<i>Nije primjenjivo</i>	Procjena i verifikacija: <i>podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu da usporivači gorenja nisu upotrijebljeni ili izjavu o sukladnosti s mjerilom 5.</i> <i>U oba slučaja izjavu potkrepljuje sigurnosno-tehničkim listom. Popis usporivača gorenja upotrijebljenih u proizvodu po potrebi se dostavlja zajedno s povezanim oznakama opasnosti ili upozorenja. Dostavlja se preslika certifikata koji je izdalo certifikacijsko tijelo prijavljeno u skladu s Direktivom 89/686/EEZ i kojim se dokazuje da je proizvod stavljen na tržište kao vatrootporna osobna zaštitna oprema III. kategorije.</i>

Tablica 4. Sljedeća se ograničenja primjenjuju na konačni proizvod ili njegove određene dijelove.

Primjenjivost	Područje primjene ograničenja	Granične vrijednosti	Provjera																		
(a) Policiklički aromatski ugljikovodici (PAH)																					
Plastika i sintetička guma, tekstili ili premazi za kožu	Policiklički aromatski ugljikovodici (PAH-ovi) navedeni u nastavku ne smiju biti prisutni u plastici, sintetičkoj gumi, tekstilima ili premazima za kožu iznad utvrđenih graničnih vrijednosti. Policiklički aromatski ugljikovodici (PAH-ovi) koji su razvrstani u opasnosti 1. i 2. skupine ne smiju biti prisutni u plastici, sintetičkoj gumi, tekstilima ili premazima za kožu u koncentracijama većima od pojedinačnih i ukupnih graničnih vrijednosti ili jednakima tim vrijednostima. Provjeravaju se prisutnost i koncentracija sljedećih PAH-ova: PAH-ovi koji podliježu ograničenjima u skladu Uredbom (EZ) br. 1907/2006: <table><tr><th>Naziv</th><th>CAS</th></tr><tr><td>Krizen</td><td>218-01-9</td></tr><tr><td>benzo[a]antracen</td><td>56-55-3</td></tr><tr><td>Benzo[k]fluoranten</td><td>207-08-9</td></tr><tr><td>Benzo[a]piren</td><td>50-32-8</td></tr><tr><td>Dibenzo[a,h]antracen</td><td>53-70-3</td></tr><tr><td>Benzo[j]fluoranten</td><td>205-82-3</td></tr><tr><td>Benzo(b)fluoranten</td><td>205-99-2</td></tr><tr><td>Benzo[e]piren</td><td>192-97-2</td></tr></table>	Naziv	CAS	Krizen	218-01-9	benzo[a]antracen	56-55-3	Benzo[k]fluoranten	207-08-9	Benzo[a]piren	50-32-8	Dibenzo[a,h]antracen	53-70-3	Benzo[j]fluoranten	205-82-3	Benzo(b)fluoranten	205-99-2	Benzo[e]piren	192-97-2	Za svu obuću: 1.) Pojedinačne granične vrijednosti koncentracije za PAH-ove koji su ograničeni Uredbom (EZ) br. 1907/2006 moraju biti manje od 1 mg/kg. 2.) Ukupna granična vrijednost koncentracije za 18 navedenih PAH-ova mora biti manja od 10 mg/kg. Za obuću namijenjenu djeci mlađoj od tri godine:	Procjena i verifikacija: podnositelj zahtjeva i/ili dobavljač/dobavljači materijala dostavlja/dostavljaju izjavu o sukladnosti potkrijepljenu izvješćem o ispitivanju primjenom metode ispitivanja AfPS GS 2014:01 PAK.
Naziv	CAS																				
Krizen	218-01-9																				
benzo[a]antracen	56-55-3																				
Benzo[k]fluoranten	207-08-9																				
Benzo[a]piren	50-32-8																				
Dibenzo[a,h]antracen	53-70-3																				
Benzo[j]fluoranten	205-82-3																				
Benzo(b)fluoranten	205-99-2																				
Benzo[e]piren	192-97-2																				

Primjenjivost	Područje primjene ograničenja	Granične vrijednosti	Provjera																						
	Dodatni PAH-ovi koji podliježu ograničenju: <table><tr><th>Naziv</th><th>CAS</th></tr><tr><td>Naftalen</td><td>91-20-3</td></tr><tr><td>Acenaftilen</td><td>208-96-8</td></tr><tr><td>Acenaften</td><td>83-32-9</td></tr><tr><td>Fluoren</td><td>86-73-7</td></tr><tr><td>Fenantren</td><td>85-1-8</td></tr><tr><td>Antracen</td><td>120-12-7</td></tr><tr><td>Fluoranten</td><td>206-44-0</td></tr><tr><td>Piren</td><td>129-00-0</td></tr><tr><td>Indeno[1,2,3,-cd]piren</td><td>193-39-5</td></tr><tr><td>Benzo[g,h,i]perilen</td><td>191-24-2</td></tr></table>	Naziv	CAS	Naftalen	91-20-3	Acenaftilen	208-96-8	Acenaften	83-32-9	Fluoren	86-73-7	Fenantren	85-1-8	Antracen	120-12-7	Fluoranten	206-44-0	Piren	129-00-0	Indeno[1,2,3,-cd]piren	193-39-5	Benzo[g,h,i]perilen	191-24-2	1.) <i>Pojedinačne granične vrijednosti koncentracije za PAH-ove koji su ograničeni Uredbom (EZ) br. 1907/2006 moraju biti manje od 0,5 mg/kg.</i> 2.) <i>Ukupna granična vrijednost koncentracije za 18 navedenih PAH-ova mora biti manja od 1 mg/kg.</i>	
Naziv	CAS																								
Naftalen	91-20-3																								
Acenaftilen	208-96-8																								
Acenaften	83-32-9																								
Fluoren	86-73-7																								
Fenantren	85-1-8																								
Antracen	120-12-7																								
Fluoranten	206-44-0																								
Piren	129-00-0																								
Indeno[1,2,3,-cd]piren	193-39-5																								
Benzo[g,h,i]perilen	191-24-2																								
(b) N-nitrozamini																									
	Sljedeći se N-nitrozamini ne smiju nalaziti u sintetičkoj i prirodnoj gumi. <table><tr><th>N-nitrozamin</th><th>CAS</th></tr><tr><td>N-nitrozodietanolamin (NDELA)</td><td>1116-54-7</td></tr><tr><td>N-nitrozodimetilamin (NDMA)</td><td>62-75-9</td></tr><tr><td>N-nitrozodipropilamin (NDPA)</td><td>621-64-7</td></tr><tr><td>N-nitrozodimetilamin (NDEA)</td><td>55-18-5</td></tr><tr><td>N-nitrozodiizopropilamin (NDiPA)</td><td>601-77-4</td></tr></table>	N-nitrozamin	CAS	N-nitrozodietanolamin (NDELA)	1116-54-7	N-nitrozodimetilamin (NDMA)	62-75-9	N-nitrozodipropilamin (NDPA)	621-64-7	N-nitrozodimetilamin (NDEA)	55-18-5	N-nitrozodiizopropilamin (NDiPA)	601-77-4	Nije moguće utvrditi	Procjena i verifikacija: podnositelj zahtjeva ili dobavljač gume dostavlja izjavu o sukladnosti potkrijepljenu izvješćem o ispitivanju primjenom metode ispitivanja iz norme EN 12868 ili EN 14602.										
N-nitrozamin	CAS																								
N-nitrozodietanolamin (NDELA)	1116-54-7																								
N-nitrozodimetilamin (NDMA)	62-75-9																								
N-nitrozodipropilamin (NDPA)	621-64-7																								
N-nitrozodimetilamin (NDEA)	55-18-5																								
N-nitrozodiizopropilamin (NDiPA)	601-77-4																								

Primjenjivost	Područje primjene ograničenja		Granične vrijednosti	Provjera
Prirodna i sintetička guma	N-nitrozodibutilamin (NDBA)	924-16-3		
	N-nitrozopiperidin (NPIP)	100-75-4		
	N-nitrozodiizobutilamin (NdiBA)	997-95-5		
	N-nitrozodiizononilamin (NdiNA)	1207995-62-7		
	N-nitrozomorfolin (NMOR)	59-89-2		
	N-nitrozo N-metil N-fenilamin (NMPhA)	614-00-6		
	N-nitrozo N-etil N-fenilamin (NMPhA)	612-64-6		
	N-Nitrozopirrolidin	930-55-2		
(c) Organokositrene tvari				
Konačni proizvod	Organokositreni spojevi navedeni u nastavku ne smiju biti prisutni u konačnom proizvodu u koncentracijama većima od utvrđenih graničnih vrijednosti.		Granične vrijednosti utvrđene za svaki organokositreni spoj	Procjena i verifikacija: podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu o sukladnosti potkrijepljenu rezultatima ispitivanja u skladu s metodom ispitivanja ISO/TS 16179.
	Spojevi tributilkositra (TBT)	0,025 mg/kg		
	Spojevi dibutilkositra (DBT)	1 mg/kg		
	Spojevi monobutilkositra (MBT)	1 mg/kg		
	Spojevi dioktilkositra (DOT)	1 mg/kg		
	Trifenilkositar (TPT)	1 mg/kg		
(d) Ftalati				
Plastika, guma, sintetički materijali, premazi i tisak na materijalima	i. U proizvodu se mogu upotrebljavati isključivo ftalati koji su u trenutku podnošenja zahtjeva procijenjeni u pogledu rizika i u pogledu kojih su ispunjeni zahtjevi mjerila 5.		Nije primjenjivo	Procjena i verifikacija: podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu o sukladnosti koju potkrepljuje sigurnosno-tehničkim listom
	ii. Sljedeći se plastifikatori ne smiju upotrebljavati u proizvodu ni bilo kojem sastavnom ili homogenom dijelu proizvoda:		Ukupni maseni udio ograničenih plastifikatora	Procjena i verifikacija: podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu proizvođača materijala da u pogledu plastifikatora u formulaciji nisu

Primjenjivost	Područje primjene ograničenja	Granične vrijednosti	Provjera
	1,2-benzendikarboksilna kiselina, di-C6-8-razgranati alkil esteri, (DIHP) CAS s visokim udjelom C7: 71888-89-6 1,2-benzendikarboksilna kiselina, di-C7-11-razgranati i linearni alkil esteri ((DHNUP) CAS: 68515-42-4 - bis(2-metoksietil)ftalat (DMEP) CAS: 117-82-8 - diizobutil ftalat (DIPB) CAS: 84-69-5 - bis(2-etilheksil)-ftalat (DEHP) CAS: 117-81-7 - dibutil ftalat (DBP) CAS: 84-74-2 - benzil butil ftalat (BBP) CAS: 85-68-7 - di-n-pentil ftalat (DPP) CAS: 131-18-0 1–2-benzendikarboksilna kiselina, dipentilni ester, razgranat i linearan CAS: 84777-06-0 - diizopentilftalat (DIPP) CAS: 605-50-5 - diheksil ftalat (DnHP) CAS: 84-75-3 - N-pentil-izopentilftalat CAS: 607-426-00-1 iii. Sljedeći se ftalati ne smiju upotrebljavati u obuci namijenjenoj djeci mlađoj od tri godine: - di-izononil ftalat (DINP)* CAS: 28553-12-0; 68515-48-0	<i>mora biti manji od 0,10 %.</i> <i>Ukupni maseni udio ograničenih plastifikatora u obuci namijenjenoj djeci mlađoj od tri godine mora biti manji od 0,05 %.</i>	<i>upotrijebljeni ftalati i potkrijepljuje ju sigurnosno-tehničkim listom ili dostavlja rezultate ispitivanja u skladu s normom ISO/TS 16181.</i>

Primjenjivost	Područje primjene ograničenja	Granične vrijednosti	Provjera
	- di-n-oktilfalat (DNOP)* CAS: 117-84-0 - diizodecil ftalat (DIDP)* CAS: 26761-40-0; 68515-49-1		
(e) Ekstraktivni metali			
Konačni proizvod	Kad se radi o obući koja je namijenjena djeci mlađoj od tri godine, tvari navedene u nastavku ne smiju biti prisutne u konačnom proizvodu u koncentracijama većima od utvrđenih graničnih vrijednosti.		Procjena i verifikacija: podnositelj zahtjeva ili dobavljač/dobavljači materijala dostavlja/dostavljaju izjavu o sukladnosti potkrijepljenu rezultatima ispitivanja u skladu sa sljedećim metodama ispitivanja: ekstrakcija – norma EN ISO 105-E04-2013 (otopina kiselog znoja). detekcija: norma EN ISO 17072-1 za kožu, masena spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom (ICP-MS), optička emisijska spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom (ICP-OES) (za tekstile i plastiku). Ispitivanje se provodi svake godine tijekom razdoblja važenja odobrenja kako bi se dokazala stalna sukladnost s mjerilom.
	Antimon (Sb)	30,0 mg/kg	
	Arsen (As)	0,2 mg/kg	
	Kadmij (Cd)	0,1 mg/kg	
	Krom (Cr)	1,0 mg/kg (za tekstile)	
	Kobalt (Co)	1,0 mg/kg	
	Bakar (Cu)	25,0 mg/kg	
	Olovo (Pb)	0,2 mg/kg	
	Nikal (Ni)	1,0 mg/kg	
	Živa (Hg)	0,02 mg/kg	
	Sljedeće se granične vrijednosti primjenjuju na obuću koja nije namijenjena djeci mlađoj od tri godine.		
	Antimon (Sb)	30,0 mg/kg	
	Arsen (As)	1,0 mg/kg	
	Kadmij (Cd)	0,1 mg/kg	
	Krom (Cr)	2,0 mg/kg (za tekstile)	
	Kobalt (Co)	4,0 mg/kg	
	Bakar (Cu)	50,0 mg/kg	
	Olovo (Pb)	1,0 mg/kg	
	Nikal (Ni)	1,0 mg/kg	
	Živa (Hg)	0,02 mg/kg	

Primjenjivost	Područje primjene ograničenja	Granične vrijednosti	Provjera
<i>Metalni sastavni dijelovi</i>	Migracija nikla s metalnih slitina koje sadržavaju nikal i koje su u izravnom i produljenom kontaktu s kožom mora biti manja od $0,5 \mu\text{g}/\text{cm}^2$ tjedno.	$0,5 \mu\text{g}/\text{cm}^2$ tjedno	Procjena i verifikacija: podnositelj zahtjeva ili dobavljač/dobavljači materijala dostavlja/dostavljaju izjavu o tome da u sastavnim dijelovima obuča nema nikla i potkrepljuju je certifikatom proizvođača metalnih dijelova ili izjavom o sukladnosti kojoj se prilažu rezultati ispitivanja primjenom metode ispitivanja EN 1811.
<i>Koža štavljena kromom</i>	U pogledu cipela koje sadržavaju kožu štavljenu kromom, u konačnom proizvodu ne smije biti kroma (VI).	Nije moguće utvrditi	Procjena i verifikacija: podnositelj zahtjeva ili dobavljač/dobavljači materijala dostavlja/dostavljaju izjavu o sukladnosti potkrijepljenu rezultatima izvješća o ispitivanju primjenom metode ispitivanja EN ISO 17075 (granična vrijednost detekcije: 3 ppm). U pogledu pripreme uzorka mora biti udovoljeno napomenama iz norme EN ISO 4044. Ispitivanje se provodi svake godine tijekom razdoblja važenja odobrenja kako bi se dokazala stalna sukladnost s mjerilom. Iz ovog se zahtjeva izuzima koža koja nije štavljena kromom.
	U pogledu cipela koje sadržavaju kožu štavljenu kromom, udio ekstraktivnog kroma u konačnom proizvodu mora biti manji od 200 mg/kg.	200 mg/kg	Procjena i verifikacija: podnositelj zahtjeva ili dobavljač/dobavljači materijala dostavlja/dostavljaju izjavu o sukladnosti potkrijepljenu rezultatima izvješća o ispitivanju

Primjenjivost	Područje primjene ograničenja	Granične vrijednosti	Provjera
			primjenom metode ispitivanja EN ISO 17072-1. Ispitivanje se provodi svake godine tijekom razdoblja važenja odobrenja kako bi se dokazala stalna sukladnost s mjerilom. Iz ovog se zahtjeva izuzima koža koja nije štampljena kromom.
<i>(f) TDA i MDA</i>			
PU	2,4-toluendiamin (2,4-TDA, 95-80-7) 4,4'-diaminodifenilmetan (4,4'-MDA, 101-77-9)	Svaki manje od 5 mg/kg	Procjena i verifikacija: podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu o sukladnosti potkrijepljenu rezultatima u skladu sa sljedećim postupkom: ekstrakcija 1-postotnom vodenom otopinom octene kiseline. Uzorak se mora sastojati od šest dijelova koje se uzima ispod površine svakog uzorka (najviše do 2 cm dubine). Moraju se provesti četiri postupka ekstrakcije na istom uzorku pjene, tako da se u svakom slučaju održava jednak omjer težine i volumena od 1:5. Ekstrakti se povezuju do poznatog volumena, filtriraju i analiziraju tekućinskom kromatografijom visoke djelotvornosti s detekcijom u ultraljubičastom području (HPLC/UV) ili tekućinskom kromatografijom visoke djelotvornosti – masenom spektrometrijom (HPLC-MS). Ako se pri obavljanju HPLC-UV-a sumnja na postojanje interferencije, analiza se ponavlja metodom tekućinske kromatografije visoke djelotvornosti – masene spektrometrije (HPLC-MS).
<i>(d) Formaldehid</i>			

Primjenjivost	Područje primjene ograničenja	Granične vrijednosti	Provjera
<i>Konačni proizvod / koža, tekstil</i>	Količina slobodnog i hidroliziranog formaldehida u sastavnim dijelovima obuće ne smije premašiti sljedeće granične vrijednosti: – za tekstile: < 20 mg/kg, – za kožu: < 20 mg/kg (obuća za djecu); 75 mg/kg (podstava i uložne tabanice); 100 mg/kg za ostale dijelove proizvoda.	<i>Utvrđene granične vrijednosti</i>	Procjena i verifikacija: podnositelj zahtjeva ili dobavljač/dobavljači materijala dostavlja/dostavljaju izjavu o sukladnosti potkrijepljenu rezultatima izvješća o ispitivanju primjenom sljedećih metoda ispitivanja: tekstili: norma EN ISO 14184-1; koža: norma EN ISO 17226-1.
<i>(h) Antimon</i>			
<i>Sirova poliesterska vlakna</i>	Razina antimona u sirovim poliesterskim vlaknima ne smije premašiti 260 ppm.	260 mg/kg	Procjena i verifikacija: podnositelj zahtjeva ili proizvođač vlakana dostavlja izjavu o tome da tijekom proizvodnih postupaka nije upotrijebljen antimon ili izjavu o sukladnosti potkrijepljenu izvješćem o ispitivanju primjenom sljedećih metoda ispitivanja: neposredno određivanje atomskom apsorpcijskom spektrometrijom ili masenom spektrometrijom induktivno vezane plazme (ICP). Pokus se izvodi na kompozitnom uzorku sirovih vlakana prije mokre obrade.